

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФОЛЬГА, ЛЕНТЫ, ПОЛОСЫ, ЛИСТЫ И ПЛИТЫ ЛАТУННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Brass foil, ribbons, strips, sheets and plates. Specifications

ГОСТ 2208-2007

Список изменяющих документов
(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие
[Приказом](#) Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст,
[Изменения N 2](#), введенного в действие
[Приказом](#) Росстандарта от 26.11.2014 N 1791-ст)

Группа В54

ОКП 18 4510
18 4530
18 4540

МКС 77.150.30

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены [ГОСТ 1.0-92](#) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2-97](#) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 106 "Цветметпрокат", Научно-исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных металлов "Открытое акционерное общество "Институт Цветметобработка".
2. Внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 31 от 8 июня 2007 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минторгэкономразвития
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 сентября 2007 г. N 241-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2208-2007 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2008 г.

5. Взамен [ГОСТ 2208-91](#), [ГОСТ 931-90](#).

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на латунные холоднокатаные фольгу, ленты, полосы, холоднокатаные и горячекатаные листы и горячекатаные плиты общего назначения.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Стандарт не распространяется на латунные ленты, предназначенные для изготовления охлаждающих трубок и пластин радиаторов.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 166-89](#) (ИСО 3599-76). Штангенциркули. Технические условия

[ГОСТ 427-75](#). Линейки измерительные металлические. Технические условия

[ГОСТ 1497-84](#) (ИСО 6892-84). Металлы. Методы испытаний на растяжение

(в ред. [Изменения N 2](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1791-ст)

[ГОСТ 1652.1-77](#) (ИСО 1554-76). Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди

[ГОСТ 1652.2-77](#) (ИСО 4749-84). Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца

[ГОСТ 1652.3-77](#) (ИСО 1812-76, ИСО 4748-84). Сплавы медно-цинковые. Методы определения

железа

[ГОСТ 1652.4-77](#). Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца

[ГОСТ 1652.5-77](#) (ИСО 4751-84). Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова

[ГОСТ 1652.6-77](#). Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы

[ГОСТ 1652.7-77](#). Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута

[ГОСТ 1652.8-77](#). Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка

[ГОСТ 1652.9-77](#) (ИСО 7266-84). Сплавы медно-цинковые. Метод определения серы

[ГОСТ 1652.10-77](#). Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия

[ГОСТ 1652.11-77](#) (ИСО 4742-84). Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля

[ГОСТ 1652.12-77](#). Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния

[ГОСТ 1652.13-77](#). Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора

[ГОСТ 2991-85](#). Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические

условия

[ГОСТ 2999-75](#). Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

[ГОСТ 3282-74](#). Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

[ГОСТ 3560-73](#). Лента стальная упаковочная. Технические условия

[ГОСТ 4381-87](#). Микрометры рычажные. Общие технические условия

[ГОСТ 6507-90](#). Микрометры. Технические условия

[ГОСТ 7376-89](#) <*>. Картон гофрированный. Общие технические условия

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

<*> На территории Российской Федерации с 1 января 2009 г. введен в действие [ГОСТ Р 52901-2007](#).

(сноска введена [Изменением N 1](#), введенным в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

[ГОСТ 7502-98](#). Рулетки измерительные металлические. Технические условия

[ГОСТ 7933-89](#). Картон для потребительской тары. Общие технические условия

[ГОСТ 8273-75](#). Бумага оберточная. Технические условия

[ГОСТ 9012-59](#) (ИСО 410-82, ИСО 6506-81). Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

[ГОСТ 9078-84](#). Поддоны плоские. Общие технические условия

[ГОСТ 9557-87](#). Поддон плоский деревянный размером 800 x 1200 мм. Технические условия

[ГОСТ 9696-82](#). Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

[ГОСТ 9716.1-79](#). Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

[ГОСТ 9716.2-79](#). Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

[ГОСТ 9716.3-79](#). Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра

[ГОСТ 10198-91](#). Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

[ГОСТ 10510-80](#) (ИСО 8490-86). Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену

[ГОСТ 11701-84](#). Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент

[ГОСТ 14019-2003](#) (ИСО 7438:1985). Материалы металлические. Метод испытания на изгиб

[ГОСТ 14192-96](#). Маркировка грузов

[ГОСТ 15102-75](#). Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия

[ГОСТ 15527-2004](#). Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

[ГОСТ 15846-2002](#). Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

[ГОСТ 18242-72](#) <*>. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

<*> На территории Российской Федерации с 1 июня 2007 г. введен в действие ГОСТ Р ИСО 2856-1-2007.

[ГОСТ 18321-73](#). Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

[ГОСТ 18477-79](#). Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры

[ГОСТ 20435-75](#). Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия

[ГОСТ 21073.1-75](#). Металлы цветные. Определение величины зерна методом сравнения со шкалой микроструктур

[ГОСТ 21140-88](#). Тара. Система размеров

[ГОСТ 21650-76](#). Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

[ГОСТ 22225-76](#). Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия

[ГОСТ 24047-80](#). Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение

[ГОСТ 24231-80](#). Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

[ГОСТ 25086-87](#). Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

[ГОСТ 26653-90](#). Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования

[ГОСТ 26663-85](#). Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования.

Общие технические требования

[ГОСТ 26877-2008](#). Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

(в ред. [Изменения N 2](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1791-ст)

[СТ СЭВ 543-77](#). Числа. Правила записи и округления.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный

стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Фольга: плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщиной от 0,05 до 0,10 мм, поставляемое в рулоне.

3.2. Лента: плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщиной от 0,10 до 4,00 мм включительно, поставляемое в рулоне.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст, [Изменения N 2](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1791-ст)

3.2а. Полоса: плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщиной от 0,20 до 12,00 мм, полученное из ленты, разрезанной на длины с обрезанной кромкой и (или) из холоднокатаных листов, разрезанных по ширине с обрезанной кромкой.

(п. 3.2а введен [Изменением N 1](#), введенным в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

3.3. Лист: плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщиной: холоднокатаное - от 0,20 до 12,00 мм включительно, поставляемое в отрезках с обрезанной или обкатанной кромкой; горячекатаное - от 3,00 до 25,00 мм включительно, поставляемое в отрезке.

3.4. Плита: плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщиной свыше 25,00 мм, поставляемое в отрезке.

3.5. Серповидность: отклонение от прямолинейности, при котором поверхность боковой кромки фольги, ленты или листа в горизонтальной плоскости имеет форму дуги.

3.6. Прогиб (неплоскостность): частный вид отклонения от плоскостности в продольном или поперечном направлении, при котором поверхность ленты, листа или плиты имеет форму дуги.

3.7. Косина реза: несоблюдение формы, при котором плоскость реза образует с продольными плоскостями листа или плиты угол, отличный от 90°.

4. Сортамент

4.1. Толщина фольги, лент, полос, холоднокатаных листов и предельные отклонения по толщине в зависимости от ширины должны соответствовать указанным в таблице 1.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Таблица 1

В миллиметрах

Номинальная толщина фольги, лент, полос, холоднокатаных листов	Предельное отклонение по толщине при ширине					
	от 10 до 300 включ.		св. 300 до 600 включ.		св. 600 до 800 включ.	св. 800 до 1000 включ.
	нормальной точности	повышенной точности	нормальной точности	повышенной точности		
От 0,05 до 0,10	0 -0,01	-	-	-	-	-
От 0,10 до 0,14 включ.	0 -0,02	-	0 -0,04	-	-	-
Св. 0,14 до 0,22 включ.	0 -0,03	0 -0,02				
Св. 0,22 до 0,35 включ.	0 -0,04	0 -0,03	0 -0,05	-	-	-
Св. 0,35 до 0,50	0	0	0	0	0	0

включ.	-0,05	-0,04	-0,06	-0,05	-0,09	-0,12
Св. 0,50 до 0,70 включ.	0 -0,06	0 -0,05	0 -0,08	0 -0,07	0 -0,10	0 -0,15
Св. 0,70 до 0,90 включ.	0 -0,07	0 -0,06	0 -0,09	0 -0,08	0 -0,12	0 -0,17
Св. 0,90 до 1,10 включ.	0 -0,08		0 -0,10	0 -0,09		
Св. 1,10 до 1,50 включ.	0 -0,09	0 -0,07	0 -0,12	0 -0,11	0 -0,14	0 -0,18
Св. 1,50 до 1,80 включ.	0 -0,10	0 -0,08	0 -0,14	0 -0,13	0 -0,16	0 -0,20
Св. 1,80 до 2,00 включ.	0 -0,11	0 -0,09	0 -0,15	0 -0,14	0 -0,18	0 -0,22
Св. 2,00 до 2,20 включ.	0 -0,12	0 -0,10	0 -0,16	0 -0,10		
Св. 2,20 до 3,00 включ.	0 -0,14	0 -0,12	0 -0,18	0 -0,12		
Св. 3,00 до 3,50 включ.	0 -0,18		0 -0,20	0 -0,12	0 -0,24	0 -0,28
Св. 3,50 до 4,00 включ.			0 -0,18		0 -0,22	0 -0,30
Св. 4,00 до 4,50 включ.	0 -0,18	0 -0,14	0 -0,24		0 -0,14	0 -0,27
Св. 4,50 до 6,50 включ.	0 -0,22		0 -0,26	0 -0,30		0 -0,34
Св. 6,50 до 7,00 включ.	0 -0,25	0 -0,16	0 -0,28	0 -0,16	0 -0,34	0 -0,36
Св. 7,00 до 8,00 включ.		-	0 -0,30		0 -0,36	0 -0,44
Св. 8,00 до 9,00 включ.	0 -0,30	0 -0,18	0 -0,32	0 -0,18	0 -0,40	0 -0,50
Св. 9,00 до 10,00 включ.			0 -0,34			
Св. 10,00 до 11,00 включ.	0 -0,36	-	0 -0,40	-	0 -0,50	0 -0,60
Св. 11,00 до 12,00 включ.			0 -0,44			
Примечание. Толщина и теоретическая масса 1 м ² используемых фольги, лент, полос и листов приведены в Приложении А .						

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

4.2. По согласованию потребителя с изготовителем ленты, полосы и холоднокатаные листы изготавливают с симметричными предельными отклонениями по толщине, указанными в таблице 2.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

	ности											
От 0,05 до 0,10	0 -0,5	0 -0,3	0 -0,5	0 -0,4	0 -0,8	0 -0,7	-	-	-	-	-	-
От 0,10 до 1,00 включ.							0 -1,2	0 -1,0	0 -2,0	0 -1,8	0 -2,6	0 -2,3
Св. 1,00 до 2,00 включ.	0 -0,8	0 -0,4	0 -0,8	0 -0,6	0 -1,3	0 -1,0	0 -1,6	0 -1,2	0 -2,8	0 -2,6	0 -3,5	0 -3,2
Св. 2,00 до 3,00 включ.	0 -2,0	0 -1,2	0 -3,0	0 -1,6	0 -3,0	0 -2,0	0 -3,0	0 -2,0	-	-	-	-
Св. 3,00 до 6,00 включ.	0 -3,0	0 -2,5	0 -3,5	0 -3,0	0 -3,5	0 -3,0	0 -4,0	0 -3,5	-	-	-	-
Примечание. Ленты шириной свыше 600 мм изготавливают толщиной 0,50 мм и более.												

(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

4.4. По согласованию потребителя с изготовителем ленты и полосы, полученные из лент, изготавливают с плюсовыми предельными отклонениями по ширине, указанными в таблице 4.

(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Таблица 4

В миллиметрах

Номинальная толщина лент и полос	Предельное отклонение по ширине при ширине						
	до 50 включ.	св. 50 до 100 включ.	св. 100 до 200 включ.	св. 200 до 350 включ.	св. 350 до 500 включ.	св. 500 до 700 включ.	св. 700 до 1250 включ.
От 0,10 до 1,00 включ.	+0,20 0	+0,30 0	+0,40 0	+0,60 0	+1,0 0	+1,5 0	+2,0 0
Св. 1,00 до 2,00 включ.	+0,30 0	+0,40 0	+0,50 0	+1,0 0	+1,2 0		
Св. 2,00 до 2,50 включ.	+0,50 0	+0,60 0	+0,70 0	+1,2 0	+1,5 0	+2,0 0	+2,5 0
Св. 2,50 до 3,00 включ.	+1,0 0	+1,10 0	+1,20 0	+1,5 0	+2,0 0	+2,5 0	+3,0 0
Св. 3,00 до 4,00 включ.	+2,0 0	+2,30 0	+2,50 0	+3,0 0	+4,0 0	+5,0 0	+6,0 0

(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

4.5. Ширина холоднокатаных листов и полос, полученных из листов, и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должны соответствовать указанным в таблице 5.

(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Таблица 5

В миллиметрах

Номинальная толщина холоднокатаных листов и полос	Предельное отклонение по ширине при ширине			
	до 300 включ.		св. 300 до 1000 включ.	
	нормальной точности	повышенной точности	нормальной точности	повышенной точности

От 0,20 до 2,00 включ.	0 -3,0	0 -2,0	0 -6,0	0 -4,0
Св. 2,00 до 6,00 включ.	0 -5,0	0 -4,0	0 -8,0	0 -6,0
Св. 6,00 до 12,00 включ.	0 -10,0	0 -8,0	0 -10,0	0 -8,0

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

4.6. По согласованию потребителя с изготовителем холоднокатаные листы и полосы, полученные из листов, изготавливают с плюсовыми предельными отклонениями по ширине, указанными в таблице 6.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Таблица 6

В миллиметрах

Номинальная толщина холоднокатаных листов и полос	Предельное отклонение по ширине при ширине	
	до 350 включ.	св. 350 до 1000 включ.
До 2,00 включ.	+2,0 0	+6,0 0
Св. 2,00 до 5,00 включ.	+4,0 0	+8,0 0
Св. 5,00	+8,0 0	+10,0 0

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

4.7. Длина фольги и ленты должна соответствовать указанной в таблице 7.

Таблица 7

Толщина фольги, ленты, мм	Длина фольги, ленты, м, не менее
От 0,05 до 0,10	30
От 0,10 до 0,50 включ.	30
Св. 0,50 до 1,00 включ.	20
Св. 1,00 до 2,00 включ.	10
Позиция исключена с 1 февраля 2012 года. - Изменение N 1 , введенное в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст	
Примечание. Допускаются фольга и ленты меньшей длины, но не менее 5 м в количестве не более 10% массы партии. (в ред. Изменения N 1 , введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)	

4.8. Полосы и холоднокатанные листы изготовляют длиной от 500 до 2000 мм с предельными отклонениями по длине:

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

- толщиной до 3,00 мм включительно - плюс 10,0 мм;

- толщиной свыше 3,00 мм - плюс 15,0 мм.

4.9. По согласованию потребителя с изготовителем полосы и холоднокатанные листы изготовляют с минусовыми предельными отклонениями по длине:

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

- толщиной до 3,00 мм включительно - минус 10,0 мм;

- толщиной свыше 3,00 мм - минус 20,0 мм.

4.10. Толщина горячекатаных листов и предельные отклонения по толщине в зависимости от ширины должны соответствовать указанным в таблице 8.

Таблица 8

В миллиметрах

Номинальная толщина горячекатаных листов	Предельное отклонение по толщине при ширине			
	от 100 до 1200 включ.	св. 1200 до 1800 включ.	св. 1800 до 2500 включ.	св. 2500 до 3000 включ.
От 3,00 до 3,50 включ.	0 -0,40	0 -0,60	-	-
Св. 3,50 до 6,00 включ.	0 -0,45	0 -0,70	0 -0,90	-
Св. 6,00 до 7,00 включ.	0 -0,50			
Св. 7,00 до 8,00 включ.		0 -0,80	0 -1,00	0 -1,20
Св. 8,00 до 9,00 включ.	0 -0,55			
Св. 9,00 до 10,00 включ.		0 -0,90		
Св. 10,00 до 11,00 включ.	0 -0,70			
Св. 11,00 до 12,00 включ.	0 -0,80	0 -1,00	0 -1,10	
Св. 12,00 до 13,00 включ.	0 -0,90		0 -1,20	0 -1,40
Св. 13,00 до 14,00 включ.		0 -1,10	0 -1,30	0 -1,50
Св. 14,00 до 15,00 включ.	0 -1,00	0 -1,20	0 -1,40	0 -1,60
Св. 15,00 до 16,00 включ.		0 -1,30	0 -1,50	
Св. 16,00 до 17,00 включ.	0 -1,20	0 -1,40		
Св. 17,00 до 19,00 включ.		0 -1,50	0 -1,60	0 -1,80
Св. 19,00 до 22,00 включ.	0 -1,40	0 -1,60	0 -1,80	0 -2,00
Св. 22,00 до 25,00 включ.	0 -1,60	0 -1,80		-

4.11. Толщина плит и предельные отклонения по толщине в зависимости от ширины должны соответствовать указанным в таблице 9.

Таблица 9

В миллиметрах

Номинальная толщина плит	Предельное отклонение по толщине при ширине		
	от 150 до 1000 включ.	св. 1000 до 2000 включ.	св. 2000 до 2500 включ.
Св. 25,00 до 40,00 включ.	0 -2,0	0 -2,5	0 -3,0
Св. 40,00 до 60,00 включ.	0 -2,8	0 -3,0	0 -4,0
Св. 60,00 до 100,00 включ.	0 -3,0	0 -4,0	-
Св. 100,00 до 150,00 включ.	0 -3,6	0 -5,0	-

4.12. По согласованию потребителя с изготовителем плиты и горячекатаные листы изготавливают с симметричными предельными отклонениями по толщине, указанными в таблице 10.

Таблица 10

В миллиметрах

Номинальная толщина плит, горячекатаных листов	Предельное отклонение по толщине при ширине			
	до 700 включ.	св. 700 до 1000 включ.	св. 1000 до 1500 включ.	св. 1500
От 3,00 до 5,00 включ.	+/- 0,25	+/- 0,30	+/- 0,35	По договоренности
Св. 5,00 до 7,50 включ.	+/- 0,35	+/- 0,40	+/- 0,45	
Св. 7,50 до 10,00 включ.	+/- 0,45	+/- 0,50	+/- 0,55	
Св. 10,00 до 15,00 включ.	+/- 0,75	+/- 0,80	+/- 0,90	
Св. 15,00 до 25,00 включ.	+/- 0,95	+/- 1,05	+/- 1,30	
Св. 25,00 до 50,00 включ.	+/- 1,30	+/- 1,40	+/- 1,50	
Св. 50,00	+/- 1,50	+/- 1,65	+/- 1,80	

4.13. Ширина горячекатаных листов и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должны соответствовать указанным в таблице 11.

Таблица 11

В миллиметрах

Номинальная толщина горячекатаных листов	Предельное отклонение по ширине при ширине	
	от 100 до 600 включ.	св. 600 до 3000 включ.

От 3,00 до 10,00 включ.	0 -10,0	0 -20,0
Св. 10,00 до 25,00 включ.	0 -20,0	0 -25,0
Примечание. Допускается по согласованию потребителя с изготовителем изготовление листов без обрезки по ширине. При этом предельные отклонения по ширине должны быть плюс 75 мм на каждую сторону.		

4.14. Горячекатаные листы изготавливают длиной от 1000 до 6000 мм. Предельные отклонения по длине - плюс 30 мм.

По согласованию потребителя с изготовителем горячекатаные листы могут быть изготовлены длиной, отличающейся от приведенной. При этом предельные отклонения по длине устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

4.15. Плиты изготавливают шириной от 150 до 2500 мм и длиной от 600 до 4000 мм. Предельные отклонения по ширине и длине должны быть не более плюс 40,0 мм.

Допускается изготовление плит с симметричными предельными отклонениями по длине и ширине. При этом предельные отклонения устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Условные обозначения фольги, лент, полос, листов и плит проставляют по схеме:

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Фольга, лента, полоса, лист, X плита	ПР	X	X	...	XX	
Способ изготовления								
Форма сечения								
Точность изготовления								
Состояние								
Размеры								
Длина								
Марка								
Особые условия								
Обозначение настоящего стандарта								

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

При этом используют следующие сокращения:

способ изготовления: холоднокатаные - Д,
 горячекатаные - Г;

форма сечения: прямоугольная - ПР;

точность изготовления: нормальная по толщине и ширине - Н,
 нормальная по толщине и повышенная по ширине - К,
 повышенная по толщине и нормальная по ширине - И,
 повышенная по толщине и повышенная по ширине - П;

состояние: мягкое - М,
 полутвердое - П,
 твердое - Т,
 особо твердое - О,
 пружинно-твердое - Ж;

длина: немерная - НД;

особые условия: антимагнитные - АМ,

с нормированной глубиной выдавливания – ГВ,
для штамповки – ШТ,
с предельными отклонениями:
по толщине "+/-" и по ширине "+" – ЕН,
по толщине "+/-" и по ширине "-" нормальной
точности изготовления – ЕШ,
по толщине "+/-" и по ширине "-" повышенной
точности изготовления – ЕГ,
нестандартными по толщине и ширине
(согласованные между потребителем и
изготовителем при заказе) – ЕЖ,
для пищевой промышленности – ПЩ,
регламентированные требования по испытанию
на растяжение – Р,
регламентированные требования измерения
твердости – Н:
– по Бринеллю – НВ,
– по Виккерсу – НV,
испытание на изгиб – ИГ.

вид испытаний:
(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Вместо отсутствующих данных ставится "X", кроме обозначения длины.

Информация о получении полос из лент или листов должна быть указана в заказе.

(абзац введен [Изменением N 2](#), введенным в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1791-ст)

Примеры условных обозначений:

Лента холоднокатаная, повышенной точности изготовления по толщине и ширине, полутвердая, толщиной 0,70 мм, шириной 35 мм, немерная, из латуни марки Л90, вид испытания Р:

Лента ДПРПП 0,70 x 35 НД Л90 Р ГОСТ 2208-2007

Лента холоднокатаная, нормальной точности изготовления по толщине и ширине, мягкая, толщиной 0,25 мм, шириной 100 мм, немерная, из латуни марки Л90, с нормированной глубиной выдавливания:

Лента ДПРНМ 0,25 x 100 НД Л90 ГВ ГОСТ 2208-2007

Полоса холоднокатаная, повышенной точности изготовления по толщине и ширине, твердая, толщиной 1,20 мм, шириной 80 мм, длиной 2000 мм, из латуни марки Л68, вид испытания Н:

Полоса ДПРПТ 1,20 x 80 x 2000 Л68 Н ГОСТ 2208-2007

Лента холоднокатаная, повышенной точности изготовления по толщине и ширине, твердая, толщиной 0,30 мм, шириной 200 мм, немерная, из латуни марки Л68 для штамповки:

Лента ДПРПТ 0,30 x 200 НД Л68 ШТ ГОСТ 2208-2007

Лента холоднокатаная нормальной точности изготовления по толщине и ширине, мягкая, толщиной 0,50 мм, шириной 280 мм, немерная, из латуни марки ЛМц58-2, вид испытания Р (вид испытания выбран изготовителем из-за отсутствия в заказе сведений по этому параметру) и испытанием на изгиб:

Лента ДПРНМ 0,50 x 280 НД ЛМц58-2 Р ИГ ГОСТ 2208-2007

Лента холоднокатаная, нормальной точности изготовления, твердая, толщиной 2,00 мм, шириной 500 мм, немерная, из латуни марки Л68 с предельными отклонениями по толщине "+/-" и по ширине "+", вид испытания Р:

Лента ДПРНТ 2,00 x 500 НД Л68 ЕН Р ГОСТ 2208-2007

Лента холоднокатаная, нормальной точности изготовления, полутвердая, толщиной 1,50 мм, шириной 300 мм, немерная, из латуни марки Л68, с предельными отклонениями по толщине "+/-" и по ширине "-", с нормированной глубиной выдавливания, вид испытания Н:

Лента ДПРНП 1,50 x 300 НД Л68 ЕШ ГВ Н ГОСТ 2208-2007

Лента холоднокатаная, мягкая, толщиной 3,80 мм, шириной 400 мм, немерная, из латуни марки Л90 с нестандартными предельными отклонениями по толщине и ширине, вид испытания Р:

Лента ДПРХМ 3,80 x 400 НД Л90 ЕЖ Р ГОСТ 2208-2007

Лист холоднокатаный, повышенной точности по толщине и нормальной точности по ширине, твердый, толщиной 1,00 мм, шириной 200 мм, длиной 2000 мм, из латуни марки Л63, антимагнитный, вид испытания Р:

Лист ДПРИТ 1,00 x 200 x 2000 Л63 АМ Р ГОСТ 2208-2007

Лист холоднокатаный, нормальной точности по толщине и ширине, полутвердый, толщиной 2,10 мм, шириной 300 мм, немерной длины (в пределах от 500 до 2000 мм), из латуни марки ЛМц58-2, вид испытаний Р:

Лист ДПРНП 2,10 x 300 НД ЛМц58-2 Р ГОСТ 2208-2007

Лист горячекатаный толщиной 7,00 мм, шириной 1500 мм, длиной 3000 мм, из латуни марки Л63:

Лист ГПРХХ 7,00 x 1500 x 3000 Л63 ГОСТ 2208-2007

Плита горячекатаная толщиной 40,00 мм, шириной 1000 мм, длиной 2500 мм, из латуни марки Л68:

Плита ГПРХХ 40,00 x 1000 x 2500 Л68 ГОСТ 2208-2007.

(примеры условных обозначений в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5. Технические требования

5.1. Фольгу, ленты, полосы, листы и плиты изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта из латуни марок Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, ЛС59-1, ЛО90-1, ЛО62-1, ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1 по [ГОСТ 15527](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Таблица 12

Исключена с 1 февраля 2012 года. - [Изменение N 1](#), введенное в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст.

По согласованию потребителя с изготовителем допускается фольгу, ленты, листы и плиты изготавливать из латуней других марок, указанных в [ГОСТ 15527](#). При этом механические свойства устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.

По согласованию потребителя с изготовителем могут устанавливаться другие ограничения по примесям.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5.2. Фольгу, ленты, полосы, листы и плиты в зависимости от способа изготовления, состояния материала и марки латуни изготавливают в соответствии с таблицей 13.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Вид проката	Способ изготовления	Марка латуни	Состояние материала
Фольга	Холоднокатаный	Л90, Л68, Л63	Твердое
		Л63	Особо твердое
(в ред. Изменения N 1 , введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)			
Лента, полоса	Холоднокатаный	Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, ЛО90-1, ЛМц58-2	Мягкое, полутвердое, твердое
		Л63	Особо твердое, пружинно-твердое
		Л68	Особо твердое
		ЛС59-1	Мягкое, полутвердое, твердое, особо твердое
(в ред. Изменения N 1 , введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)			
Лист	Холоднокатаный	Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, ЛО90-1, ЛМц58-2	Мягкое, полутвердое, твердое
		ЛС59-1	Мягкое, твердое
		ЛО62-1	Твердое
		Л68	Особо твердое
		Л63	Особо твердое, пружинно-твердое
(в ред. Изменения N 1 , введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)			
	Горячекатаный	Л90, Л68, Л63, ЛС59-1, ЛО62-1, ЛМц58-2	-
Плита	Горячекатаный	Л90, Л68, Л63, ЛС59-1, ЛО90-1, ЛО62-1, ЛЖМц59-1-1	-
		(в ред. Изменения N 1 , введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)	

Особо твердые ленты, полосы и листы изготовляют толщиной до 2,00 мм включительно. Пружинно-твердые ленты, полосы и листы изготовляют толщиной до 1,00 мм включительно.
(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5.3. По требованию потребителя ленты, полосы и листы изготовляют антимагнитными в соответствии с [ГОСТ 15527](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5.4. Поверхность фольги, лент, полос, листов и плит должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих осмотр.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

На поверхности допускаются цвета побежалости, местные потемнения, следы технологической смазки, а также местные дефекты, не выводящие фольгу, ленты, полосы и холоднокатаные листы при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

На поверхности плит и горячекатаных листов допускаются шероховатость и отпечатки от валков в виде мелкой сетки. Следы окалины браковочным признаком не являются.

Плиты и горячекатаные листы изготовляют без травления поверхности. По согласованию

потребителя с изготовителем допускается изготовление плит и горячекатаных листов с травленной поверхностью и плит с механической обработкой поверхности (фрезерованные).

На поверхности плит и горячекатаных листов допускаются отдельные дефекты, не выводящие плиты и горячекатаные листы при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

Допускается качество поверхности контролировать по образцам, согласованным между изготовителем и потребителем.

5.5. Мягкие листы и полосы должны быть протравлены.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

После безокислительного отжига мягкие листы и ленты, разрезанные на длины (полосы), травлению не подлежат.

5.6. Фольга, ленты, полосы и листы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь заусенцев, которые существенно влияют на использование фольги, лент и листов по назначению. Мятая и рваная кромки не допускаются. Допускается небольшая волнистость, исчезающая при контрольном изгибе.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Допускается изготавливать ленты, полосы и листы без обрезки кромок.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5.7. Плиты должны быть обрезаны по ширине и длине.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем плиты изготавливать без обрезки, размеченными по номинальным размерам. При этом предельные отклонения должны быть, не более:

- по ширине - плюс 75 мм на каждую сторону;
- по длине - плюс 150 мм на каждую сторону.

5.8. Допускаемая косина реза не должна выводить листы, полосы и плиты за предельные отклонения по ширине и длине.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5.9. Серповидность лент и фольги не должна превышать: при ширине до 100 мм включительно - 4 мм на 1 м длины, при ширине свыше 100 мм - 3 мм на 1 м длины.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Серповидность листов и полос толщиной до 4,0 мм не должна превышать 5 мм на 1 м длины, толщиной свыше 4,0 мм - 8 мм на 1 м длины.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5.10. Прогиб ленты p (мм) в поперечном направлении для лент шириной от 10 до 100 мм включительно не должен превышать 1 мм, для лент шириной свыше 100 мм прогиб P , мм, вычисляют по формуле

$$P = \frac{pb}{100}, (1)$$

где p - прогиб для лент шириной от 10 до 100 мм;

b - ширина ленты, мм.

Прогиб ленты в продольном направлении не регламентируется.

Прогиб холоднокатаных листов и полос не должен превышать 1 мм на каждые 100 мм ширины и 20 мм на 1 м длины листа или полосы.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Для горячекатаных листов и плит прогиб определяют по согласованию потребителя с изготовителем.

5.11. По требованию потребителя полосы, холоднокатаные листы толщиной от 1,00 до 10,00 мм и ленты марки ЛМц58-2 толщиной от 0,50 до 2,00 мм должны выдерживать испытание на изгиб в холодном состоянии вдоль направления прокатки: мягкие - на 180°, полутвердые - на 90° вокруг оправки с радиусом закругления, равным толщине листа, полосы или ленты, без появления трещин и расслоений.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5.12. Механические свойства лент, полос и листов должны соответствовать приведенным в таблице 14.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Таблица 14

Способ изготовления	Марка латуни	Состояние материала	Вид испытаний <*>	Временное сопротивление сигма , в МПа (кгс/мм ²)		Относительное удлинение, %, не менее	Твердость, не менее	
				мин.	макс.		дельта 10	НВ
Холоднокатаные	Л90	Мягкое	Р	230 (24)	340 (35)	36	-	-
			Н	-	-	-	60	65
		Полутвердое	Р	290 (30)	390 (40)	10	-	-
			Н	-	-	-	85	90
		Твердое	Р	350 (36)	-	3	-	-
			Н	-	-	-	110	120
	Л85	Мягкое	Р	250 (26)	360 (37)	38	-	-
			Н	-	-	-	65	70
		Полутвердое	Р	320 (33)	430 (44)	12	-	-
			Н	-	-	-	95	105
		Твердое	Р	390 (40)	-	3	-	-
			Н	-	-	-	110	125
	Л80	Мягкое	Р	260 (27)	370 (38)	40	-	-
			Н	-	-	-	65	70
		Полутвердое	Р	330 (34)	430 (44)	15	-	-
			Н	-	-	-	95	100
		Твердое	Р	390 (40)	-	3	-	-
			Н	-	-	-	120	125
	Л70	Мягкое	Р	270 (28)	360 (37)	40	-	-
			Н	-	-	-	70	75
		Полутвердое	Р	340 (35)	460 (47)	20	-	-
			Н	-	-	-	100	115
		Твердое	Р	430 (44)	-	10	-	-
			Н	-	-	-	125	140
Л68	Мягкое	Р	280 (29)	370 (38)	42	-	-	
		Н	-	-	-	70	75	
	Полутвердое	Р	340 (35)	470 (48)	20	-	-	

		Н	-	-	-	105	110
	Твердое	Р	430 (44)	540 (55)	10	-	-
		Н	-	-	-	125	130
	Особо твердое	Р	520 (53)	-	-	-	-
		Н	-	-	-	155	160
Л63	Мягкое	Р	290 (30)	400 (41)	38	-	-
		Н	-	-	-	70	75
	Полу- твердое	Р	340 (35)	470 (48)	20	-	-
		Н	-	-	-	105	110
	Твердое	Р	410 (42)	570 (58)	8	-	-
		Н	-	-	-	135	140
	Особо твердое	Р	510 (52)	640 (65)	4	-	-
		Н	-	-	-	160	165
	Пружинно- твердое	Р	610 (62)	-	-	-	-
		Н	-	-	-	180	190
ЛС59-1	Мягкое	Р	340 (35)	470 (48)	25	-	-
		Н	-	-	-	100	105
	Полу- твердое	Р	400 (41)	500 (51)	10	-	-
		Н	-	-	-	-	-
	Твердое	Р	460 (47)	610 (62)	5	-	-
		Н	-	-	-	200	-
	Особо твердое	Р	590 (60)	-	3	-	-
		Н	-	-	-	-	-
ЛМц58-2	Мягкое	Р	380 (39)	470 (48)	30	-	-
		Н	-	-	-	85	-
	Полу- твердое	Р	420 (43)	590 (60)	15	-	-
		Н	-	-	-	100	-
	Твердое	Р	590 (60)	-	3	-	-
		Н	-	-	-	120	-
ЛО62-1	Твердое	Р	390 (40)	-	5	-	-
		Н	-	-	-	145	-
ЛО90-1	Мягкое	Р	260 (27)	370 (38)	35	-	-
		Н	-	-	-	65	-
	Полу- твердое	Р	330 (34)	430 (44)	7	-	-

			Н	-	-	-	95	-
		Твердое	Р	390 (40)	-	2	-	-
			Н	-	-	-	120	-
Горяче-катаные	Л63	-	Р	290 (30)	390 (40)	30	-	-
			Н	-	-	-	-	-
	Л68	-	Р	-	-	-	-	-
			Н	-	-	-	-	-
	Л90	-	Р	-	-	-	-	-
			Н	-	-	-	-	-
	ЛО62-1	-	Р	340 (35)	440 (45)	20	-	-
			Н	-	-	-	-	-
	ЛС59-1	-	Р	360 (37)	490 (50)	18	-	-
			Н	-	-	-	-	-
	ЛМц58-2	-	Р	390 (40)	-	25	-	-
			Н	-	-	-	-	-
	ЛЖМц59-1-1	-	Р	390 (40)	-	20	-	-
			Н	-	-	-	-	-

<*> Вид испытаний:

Р - по испытанию на растяжение - сигма , дельта ;
в 10

Н - по твердости НВ или НV.

Примечания. 1. Если потребитель в заказе не указывает вид испытания (Р или Н), то выбор за изготовителем.

2. Знак "-" означает, что испытание не проводят.

3. Временное сопротивление определяют для лент, полос и листов толщиной 0,3 мм и более, относительное удлинение - для лент, полос и листов толщиной 0,5 мм и более.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

4. Верхний предел временного сопротивления может быть выше, но не более чем на 20 МПа (2 кгс/мм²) при сохранении:

- для лент, полос и листов толщиной 0,5 мм и более - относительного удлинения, приведенного в настоящей таблице;

- для лент, полос и листов толщиной менее 0,5 мм - глубины выдавливания, приведенной в [таблице 15](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

5. Ленты из латуни марки Л90, Л80, Л68 и Л63 толщиной менее 0,30 мм испытывают на глубину выдавливания в соответствии с [таблицей 15](#).

(примечание 5 введено [Изменением N 1](#), введенным в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Механические свойства для горячекатаных листов толщиной свыше 12 мм определяют по требованию потребителя.

5.13. Механические свойства плит не регламентируют. Механические свойства плит определяют по согласованию потребителя с изготовителем, при этом согласовывают место и порядок отбора образца.

5.14. По требованию потребителя мягкие ленты толщиной от 0,80 до 1,20 мм, шириной от 100 до 400 мм из латуни марок Л63 и Л68, предназначенные для глубокой вытяжки, изготавливают с относительным удлинением δ_5 не менее 50% (временное сопротивление в этом случае не определяют) и величиной зерна от 0,015 до 0,040 мм. Серповидность данных лент должна быть не более 1,5 мм на 1 м длины.

5.15. По требованию потребителя глубину выдавливания определяют для лент толщиной от 0,10 до 2,00 мм полос и листов толщиной от 0,20 до 2,00 мм пуансоном радиусом 10 мм. Глубина вытяжки сферической лунки должна соответствовать указанной в таблице 15.

(в ред. [Изменения N 2](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1791-ст)

Таблица 15

В миллиметрах

Марка латуни	Состояние ленты полосы и листа	Глубина выдавливания при толщине ленты полосы и листа					
		от 0,10 до 0,30 включ.	св. 0,30 до 0,54 включ.	0,55	от 0,56 до 1,20 включ.	св. 1,20 до 1,70 включ.	св. 1,70 до 2,00 включ.
Л90	Мягкое	Не менее 7,0	Не менее 7,0	-	-	-	-
	Твердое	От 2,5 до 5,5	От 4,0 до 7,0	-	-	-	-
Л80	Мягкое	Не менее 8,0	-	-	-	-	-
Л68	Мягкое	Не менее 8,0	Не менее 10,0	Не менее 11,0	Не менее 11,5	Не менее 12,0	Не менее 12,5
	Полутвердое	От 7,0 до 9,0	От 7,5 до 10,0	От 9,0 до 11,0	От 9,0 до 11,0	От 10,0 до 12,0	От 10,5 до 12,5
	Твердое	От 5,0 до 7,0	От 5,0 до 7,5	-	-	-	-
Л63	Мягкое	Не менее 7,0	Не менее 9,5	Не менее 9,5	Не менее 10,0	Не менее 10,5	Не менее 11,0
	Полутвердое	От 5,5 до 7,5	От 6,0 до 9,5	От 6,0 до 9,5	От 7,0 до 10,0	От 8,5 до 10,5	От 9,0 до 11,0
	Твердое	От 2,5 до 5,5	От 5,0 до 7,5	-	-	-	-
	Особо твердое	От 2,0 до 4,5	-	-	-	-	-

(в ред. [Изменения N 2](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1791-ст)

5.16. Ленты для штамповки толщиной от 0,30 до 1,10 мм из латуни марок Л63 и Л68 в полутвердом и твердом состояниях изготавливают глубиной выдавливания в соответствии с таблицей 16. Временное сопротивление и относительное удлинение в этом случае не определяют.

В миллиметрах

Марка латуни	Состояние ленты	Глубина выдавливания при толщине ленты		
		от 0,30 до 0,54 включ.	0,55	от 0,56 до 1,10 включ.
Л68	Полутвердое	От 9,0 до 11,0	От 9,0 до 11,0	От 9,5 до 11,5
	Твердое	От 7,0 до 9,0	-	-
Л63	Полутвердое	От 7,5 до 9,5	От 7,5 до 9,5	От 8,0 до 10,0

5.17. По согласованию потребителя с изготовителем мягкие ленты изготавливают с регламентированной величиной зерна.

6. Правила приемки

6.1. Фольгу, ленты, полосы, листы и плиты принимают партиями. Партия должна состоять из фольги, лент, полос, листов или плит из латуни одной марки, одного размера, одного состояния материала, одной точности и способа изготовления и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- условное обозначение фольги, лент, полос, листов или плит;

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

- результаты испытаний (по требованию потребителя);
- номер партии;
- массу нетто партии.

Масса партии не ограничивается.

Допускается оформлять один документ о качестве на несколько партий фольги, лент, полос, листов или плит из латуни одной марки, одного размера, одного состояния материала, одной точности и способа изготовления, отгружаемых одному потребителю, с указанием номеров партий.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

6.2. Для контроля размеров, внешнего вида, серповидности и прогиба фольги, лент, полос, листов, плит, косины реза листов, полос и плит применяют одноступенчатый нормальный план выборочного контроля по альтернативному признаку в соответствии с [ГОСТ 18242](#) с приемочным уровнем дефектности AQL = 4%.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Отбор рулонов фольги и лент, листов, полос и плит в выборку осуществляют "вслепую" (методом наибольшей объективности) по [ГОСТ 18321](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Если объем партии не превышает трех рулонов фольги, лент или трех листов, полос и плит, проверке подвергают каждый рулон фольги, ленты или каждый лист, полосу, плиту.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

6.3. Для контроля размеров, внешнего вида, серповидности, косины реза и прогиба от партии отбирают рулоны фольги, ленты или листы, полосы, плиты в соответствии с таблицей 17.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Объем партии, шт.	Объем выборки, шт.	Браковочное число
4 - 25	3	1

26 - 90	13	2
91 - 150	20	3
151 - 280	32	4
281 - 500	50	6
501 - 1200	80	8

6.4. Для измерения толщины фольги или ленты на каждом отобранном рулоне количество контролируемых точек определяют в зависимости от длины фольги или ленты в рулоне в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

Длина фольги или ленты, м	Количество контролируемых точек в рулоне, шт.	Браковочное число
От 5 до 12 включ.	3	1
Св. 12 " 45 "	13	2
" 45 " 75 "	20	3
" 75 " 140 "	32	4
" 140 " 250 "	50	6
" 250 " 600 "	80	8
" 600 " 1600 "	125	11

Длину фольги или ленты в рулоне для выбора числа контролируемых точек в рулоне определяют по формуле (2), приведенной в 7.4.

6.5. Для измерения толщины на каждой отобранной полосе, плите или отобранном листе количество контролируемых точек определяют в зависимости от общего числа участков длиной 100 мм по периметру полосы, листа или плиты в соответствии с таблицей 19. При периметре, не кратном 100 мм, конечный участок длиной менее 100 мм принимают за один участок.
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Таблица 19

Количество участков на ленте, разрезанной (полосы), листе или плите, шт.	Количество контролируемых точек, шт.	Браковочное число
4 - 25	3	1
26 - 90	13	2
91 - 150	20	3
151 - 280	32	4
281 - 500	50	6
501 - 1200	80	8

6.6. При контроле толщины контролируемый рулон фольги, ленты или полосы, лист, плиту считают годными, если число результатов измерения, не соответствующих требованиям таблиц 1, 2, 8, 9, 10, менее браковочного числа, указанного в таблице 18 или 19.
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

При контроле ширины, длины, внешнего вида, косины реза, серповидности, прогиба и изгиба партию считают годной, если число рулонов фольги, лент или полос, листов или плит, не соответствующих требованиям 4.8 - 4.10, 4.14, 4.15, 5.3 - 5.11, таблиц 3 - 7, 11, менее браковочного числа, указанного в таблице 17.

(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы на одном из контролируемых рулонов фольги, ленты или листе, полосе, плите проводят сплошной контроль всей партии.
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Допускается изготовителю контроль толщины, ширины, длины и качества поверхности проводить в процессе производства.

6.7. Для проверки химического состава отбирают два рулона фольги, ленты, две полосы, два листа или две плиты, взятые от партии.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

6.8. Для испытания на растяжение (ленты и листы), изгиб (полосы и листы), вытяжку сферической лунки (ленты) и определения величины зерна (ленты) и твердости от партии отбирают три рулона ленты, три полосы, три листа от каждых полных или неполных 1000 кг партии лент, холоднокатаных листов и полос, и от 5000 кг партии горячекатаных листов.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

При производстве укрупненных рулонов лент методом сварки допускается изготовителю для испытания на растяжение, вытяжку сферической лунки и определения величины зерна от партии отбирать по три рулона от каждых полных и неполных 3000 кг партии.

6.9. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, указанных в [6.7](#) и [6.8](#), по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторного испытания распространяют на всю партию.

7. Методы контроля и испытаний

7.1. Контроль размеров, внешнего вида, серповидности, прогиба и косины реза проводят с заданной вероятностью 96% (приемочный уровень дефектности AQL = 4%).

7.2. Внешний вид фольги, лент, полос, листов и плит проверяют осмотром без применения увеличительных приборов.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

7.3. Толщину фольги, лент, полос, листов и плит измеряют многооборотным индикатором по [ГОСТ 9696](#), микрометром по [ГОСТ 6507](#) или рычажным микрометром по [ГОСТ 4381](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

7.4. Измерение толщины фольги и ленты проводят на расстоянии не менее 10 мм от кромки и не менее 100 мм от конца рулона фольги или ленты. Для лент шириной 20 мм и менее измерение проводят посередине ширины ленты.

Толщину фольги или ленты измеряют на каждом отобранном рулоне в точках, расположенных равномерно-случайно по длине рулона.

Длину рулона L, м, вычисляют по формуле

$$L = 7,85 \cdot 10^{-4} \frac{D^2 - d^2}{a}, (2)$$

где D и d - соответственно наружный и внутренний диаметры рулона, измеряемые линейкой по [ГОСТ 427](#), мм;

a - толщина фольги или ленты, мм.

7.5. Измерение толщины полос, листов и плит проводят на расстоянии не менее 100 мм от вершины угла и не менее 15 мм от края.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Толщину полос, листов и плит измеряют на каждом отобранном листе или каждой отобранной полосе или плите в точках, расположенных равномерно-случайно по периметру полосы, листа или плиты.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Количество полос, листов или плит в партии M, шт., вычисляют по формуле

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

$$M = 10^6 \frac{P}{\gamma Hbl}, (3)$$

где P - масса партии, кг;

γ - плотность материала, г/см³;

H - толщина полосы, листа или плиты, мм;

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

b - ширина полосы, листа или плиты, мм;

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

l - длина полосы, листа или плиты, мм.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Количество контролируемых участков на полосе, листе или плите N, шт., вычисляют по формуле

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

$$N = \frac{2(l+b)}{100}, (4)$$

где l - длина полосы, листа или плиты, мм;

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

b - ширина полосы, листа или плиты, мм.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

7.6. Ширину и длину фольги, лент, полосы, листов и плит измеряют измерительной металлической линейкой по [ГОСТ 427](#), штангенциркулем по [ГОСТ 166](#) или измерительной металлической рулеткой по [ГОСТ 7502](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Измерение ширины проводят в одном месте на расстоянии не менее 100 мм от конца фольги, ленты или от края полосы, листа или плиты.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

7.7. Серповидность и прогиб фольги, лент, полос и листов измеряют по [ГОСТ 26877](#) в одном месте на любом участке.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

7.8. Косину реза полос, листов и плит определяют по [ГОСТ 26877](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

7.9. Для испытания на растяжение от каждого отобранного рулона лент, полос или листа или от каждой отобранной плиты вырезают по одному образцу. Отбор образцов проводят по [ГОСТ 24047](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Испытание на растяжение проводят по [ГОСТ 11701](#) на пропорциональных плоских образцах типа

I или II для лент, полос и листов толщиной менее 0,50 мм с $l_0 = 4b_0$ и $b_0 = 12,5$ мм; толщиной от 0,50 до 3,00 мм с $l_0 = 11,3\sqrt{F_0}$ и $b_0 = 20$ мм.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Испытание на растяжение лент, полос шириной менее 20 мм проводят на образцах шириной, равной ширине ленты, при этом кромки образцов могут быть обработаны механическим способом.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Испытание на растяжение проводят по [ГОСТ 1497](#) на пропорциональных плоских образцах типа

I или II для лент, полос и листов толщиной от 3,00 до 8,00 мм с $l_0 = 11,3\sqrt{F_0}$ и $b_0 = 20$ мм; толщиной 8,00 мм и более с $l_0 = 11,3\sqrt{F_0}$ и $b_0 = 30$ мм.

Испытание на растяжение листов и плит толщиной свыше 12 мм допускается проводить на пропорциональных цилиндрических образцах по [ГОСТ 1497](#).

7.10. Для определения твердости от каждого отобранного рулона лент, полос или листа или от каждой отобранной плиты вырезают по одному образцу.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Испытание на твердость по Бринеллю проводят по [ГОСТ 9012](#).

Испытание на твердость по Виккерсу проводят по [ГОСТ 2999](#).

7.11. Для испытания на вытяжку сферической лунки от каждого отобранного рулона ленты вырезают по одному образцу. Испытание проводят по [ГОСТ 10510](#).

Допускается испытание на вытяжку сферической лунки проводить до разрезки лент на ширины.

Испытание на вытяжку сферической лунки лент толщиной от 0,10 до 0,45 мм допускается проводить на машинах в ручном режиме.

7.12. Для определения величины зерна от каждого отобранного рулона ленты вырезают по одному образцу. Определение величины зерна проводят по [ГОСТ 21073.1](#).

7.13. Испытание на изгиб проводят по [ГОСТ 14019](#).

Испытание на изгиб мягких листов и полос толщиной до 5 мм включительно проводят до соприкосновения сторон; при толщине свыше 5 мм - до параллельности сторон.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

7.14. Для анализа химического состава от каждого отобранного рулона ленты, листа, или полосы, или плиты вырезают по одному образцу. Отбор проб для анализа химического состава проводят по [ГОСТ 24231](#).

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Анализ химического состава проводят по [ГОСТ 1652.1](#) - [ГОСТ 1652.13](#), [ГОСТ 9716.1](#) - [ГОСТ 9716.3](#). Общие требования к методам анализа должны соответствовать [ГОСТ 25086](#).

Допускается на предприятии-изготовителе отбор проб проводить от расплавленного металла.

Допускается проводить химический анализ другими методами, не уступающими по точности указанным.

При возникновении разногласий в оценке химического состава анализ проводят по [ГОСТ 1652.1](#) - [ГОСТ 1652.13](#).

7.15. Волнистость кромки проверяют огибанием фольги, ленты, листа или полосы толщиной до 2,00 мм включительно вокруг оправки диаметром от 100 до 120 мм. Если волнистость не исчезает, рулон фольги, ленты, полосы или лист бракуют.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

7.16. Допускается изготовителю применять другие методы контроля и средства измерения, обеспечивающие необходимую точность.

При возникновении разногласий в определении показателей контроль проводят методами, указанными в настоящем стандарте.

7.17. Результаты измерений округляют по правилам округления, установленным [СТ СЭВ 543](#).

8. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

8.1. Фольга и ленты должны быть свернуты в рулоны. В одном рулоне не должно быть более трех отрезков.

Внутренний диаметр рулона должен быть: 40, 80, 100, 200, 250, 280, 300, 320, 350, 400, 500 мм. Намотка должна исключать изменение формы рулона под действием силы тяжести. По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие размеры внутренних диаметров.

Допускается поставка рулонов на втулках. Длина втулки должна быть равна ширине фольги или ленты.

8.2. Рулоны фольги и лент толщиной до 0,50 мм включительно должны быть обвязаны лентой размером не менее 0,20 x 15 мм или проволокой диаметром не менее 1 мм и упакованы в плотные деревянные ящики. Ряды рулонов должны быть переложены картоном.

Рулоны лент толщиной более 0,5 мм должны быть обвязаны лентой размером не менее 0,2 x 20 мм или проволокой диаметром не менее 1 мм и обернуты в бумагу или в синтетический или нетканый материал, обеспечивающий защиту наружной поверхности рулона от загрязнения.

Рулоны лент обертывают по спирали упаковочным материалом в один слой с перекрытием на одну треть. Конец закрепляют проволокой в один обхват. Скрепление концов проволоки - скруткой не менее трех витков.

8.3. Полосы и холоднокатаные листы толщиной до 2,00 мм должны быть упакованы в плотные деревянные ящики.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Допускается полосы и холоднокатаные листы толщиной до 2,00 мм включительно упаковывать в пачки. Пачки должны быть обернуты бумагой и защищены сверху и снизу досками или деревянными щитами, размеры которых соответствуют ширине и длине пачки, и перевязаны не менее чем в двух местах крестообразно стальной или синтетической лентой размером не менее 0,3 x 20 мм или проволокой диаметром не менее 2 мм. Скрепление концов: проволоки - скруткой не менее трех витков, ленты - в замок.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Полосы, холоднокатаные листы толщиной более 2,00 мм и горячекатаные листы должны быть упакованы в пачки с односторонней защитой щитами по размерам пачки, как указано выше.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Листы длиной 4 м и более должны быть согнутыми до соприкосновения кромок.

8.4. Плиты поставляют на деревянных обрешетках. Сверху плиты закрывают картоном и перевязывают не менее чем в двух местах в поперечном и продольном направлениях стальной лентой размером не менее 0,8 x 20 мм.

8.5. К каждому рулону или пачке или на каждую плиту должен быть прикреплен ярлык с указанием:

- товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;
- наименования страны-изготовителя;
- условного обозначения фольги, лент, листов и плит;
- номера партии;
- штампа технического контроля.

8.6. В качестве упаковочных средств и материалов и средств скрепления должны применяться:

- бумага по [ГОСТ 8273](#);
- гофрированный картон по [ГОСТ 7376](#);
- картон по [ГОСТ 7933](#);
- деревянные ящики типов I, II, III по [ГОСТ 2991](#) и [ГОСТ 10198](#); размеры ящиков - по [ГОСТ 21140](#) или техническим документам;
- поддоны по [ГОСТ 9557](#) и [ГОСТ 9078](#);
- доски и щиты по техническим документам;
- синтетические и нетканые материалы по техническим документам;
- лента по [ГОСТ 3560](#) или [ГОСТ 2208](#);
- проволока по [ГОСТ 3282](#);
- синтетическая лента по техническим документам.

Допускается применять другие виды упаковочных материалов, не уступающие по прочности перечисленным выше, а также другие виды и способы упаковки, обеспечивающие сохранность качества продукции.

8.7. Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводят в соответствии с требованиями [ГОСТ 26663](#). Средства скрепления в транспортные пакеты - по [ГОСТ 21650](#).

Пакетирование проводят на поддонах по [ГОСТ 9557](#) или [ГОСТ 9078](#) или без поддонов с использованием брусков высотой не менее 50 мм с обвязкой в продольном и поперечном направлениях проволокой диаметром не менее 2 мм по [ГОСТ 3282](#) или лентой размером не менее 0,3 x 20 мм по [ГОСТ 3560](#). Скрепление концов: проволоки - скруткой не менее пяти витков, ленты - в замок.

Масса грузового места не должна превышать 2000 кг. Масса грузового места в крытых вагонах не должна превышать 1250 кг.

8.8. Допускается транспортировать рулоны и пачки без упаковки в ящики, бумагу, синтетические и нетканые материалы в контейнерах по [ГОСТ 15102](#), [ГОСТ 22225](#), [ГОСТ 20435](#) и [ГОСТ 18477](#) по одному адресу без перегрузки в пути. В этом случае между рядами рулонов и пачек должен быть проложен картон.

При транспортировании в контейнерах рулоны и пачки должны быть уложены и укреплены таким образом, чтобы исключалась возможность их перемещения в контейнере. Кроме того, рулоны и пачки должны быть защищены от коррозии, загрязнений и механических повреждений.

8.9. В каждый ящик или контейнер должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- условное обозначение фольги, лент, листов и плит;
- номер партии;
- массу нетто;
- массу брутто;
- номер упаковщика.

8.10. Транспортная маркировка - по [ГОСТ 14192](#) с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги".

8.11. Упаковывание фольги, лент, полос, листов и плит, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по [ГОСТ 15846](#) по группе "Металлы и металлические изделия".

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

8.12. Фольгу, ленты, полосы, листы и плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

8.13. Фольга, ленты, полосы, листы и плиты должны храниться в крытых помещениях. При хранении и транспортировании фольга, ленты, полосы, листы и плиты должны быть защищены от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

У потребителя фольга, ленты, полосы, листы и плиты должны быть выдержаны на складе в упаковке изготовителя не менее двух суток для выравнивания температуры фольги, лент, листов и плит с температурой помещения. По истечении указанного срока фольга, ленты, полосы, листы и плиты должны быть распакованы.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

8.14. Складское помещение для длительного хранения фольги, лент, полос, листов и плит должно отапливаться, вентилироваться и содержаться в чистоте. В помещении склада должна поддерживаться минимально возможная относительная влажность воздуха, но не выше 80% и температура не ниже плюс 5 °С.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие фольги, лент, полос, листов и плит требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения.

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

9.2, 9.3. Исключены с 1 сентября 2015 года. - [Изменение N 2](#), введенное в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1791-ст.

Приложение А
(справочное)

ТОЛЩИНА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1 М2 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФОЛЬГИ, ЛЕНТ, ПОЛОС И ЛИСТОВ

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие
Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Таблица А.1

(в ред. [Изменения N 1](#), введенного в действие
Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 544-ст)

Толщина, мм	Теоретическая масса 1 м2, кг, из латуни марок				Толщина, мм	Теоретическая масса 1 м2, кг, из латуни марок			
	Л90, Л85, ЛО90-1	Л80	Л70, Л68, ЛО62-1, ЛМц58-2	Л63, ЛС59-1		Л90, Л85, ЛО90-1	Л80	Л70, Л68, ЛО62-1, ЛМц58-2	Л63, ЛС59-1
0,05	0,44	0,44	0,43	0,42	0,70	6,16	6,09	5,95	5,88
0,06	0,53	0,52	0,51	0,50	0,75	6,60	6,53	6,38	6,30
0,07	0,62	0,61	0,60	0,59	0,80	7,04	6,96	6,80	6,72
0,08	0,70	0,70	0,68	0,67	0,85	7,48	7,40	7,23	7,14
0,09	0,79	0,78	0,77	0,76	0,90	7,92	7,83	7,65	7,56

0,10	0,88	0,87	0,85	0,84	1,00	8,80	8,70	8,50	8,40
0,12	1,06	1,04	1,02	1,01	1,10	9,68	9,57	9,35	9,24
0,14	1,23	1,22	1,19	1,18	1,20	10,56	10,44	10,20	10,08
0,15	1,32	1,31	1,28	1,26	1,30	11,44	11,31	11,05	10,92
0,18	1,58	1,57	1,53	1,51	1,35	11,88	11,75	11,48	11,34
0,20	1,76	1,74	1,70	1,68	1,40	12,32	12,18	11,90	11,76
0,22	1,94	1,91	1,87	1,85	1,50	13,30	13,05	12,75	12,60
0,25	2,20	2,18	2,13	2,10	1,60	14,08	13,92	13,60	13,44
0,30	2,64	2,61	2,55	2,52	1,70	14,96	14,79	14,45	14,28
0,35	3,08	3,05	2,98	2,94	1,80	15,84	15,66	15,30	15,12
0,40	3,52	3,48	3,40	3,36	1,90	16,72	16,63	16,15	15,96
0,45	3,96	3,92	3,83	3,78	2,00	17,60	17,40	17,00	16,80
0,50	4,40	4,35	4,25	4,20	2,20	19,36	19,14	18,70	18,48
0,55	4,84	4,78	4,68	4,62	2,25	19,80	19,58	19,13	18,90
0,60	5,28	5,22	5,10	5,04	2,50	22,00	21,75	21,25	21,00
0,65	5,72	5,66	5,53	5,46	2,75	24,20	23,93	23,38	23,10
3,00	26,40	26,10	25,50	25,20	12,00	105,60	104,40	102,00	100,80
3,50	30,80	30,45	29,75	29,40	13,00	114,40	113,10	110,50	109,20
4,00	35,20	34,80	34,00	33,60	14,00	123,20	121,80	119,00	117,60
4,50	39,60	39,15	38,25	37,80	15,00	132,00	130,50	127,50	126,00
5,00	44,00	43,50	42,50	42,00	16,00	140,00	139,20	136,00	134,40
5,50	48,40	47,85	46,75	46,20	17,00	149,60	147,90	144,50	142,80
6,00	52,80	52,20	51,00	50,40	18,00	158,4	156,60	153,00	151,20
7,00	61,60	6,09	59,50	58,80	19,00	167,2	165,30	161,50	159,60
7,50	66,00	65,25	63,75	63,00	20,00	176,00	174,00	170,00	168,00
8,00	70,40	69,60	68,00	67,20	21,00	184,80	182,70	178,50	176,40
9,00	79,20	78,30	76,50	75,60	22,00	193,60	191,40	187,00	184,80
10,00	88,00	87,00	85,00	84,00	25,00	220,00	217,50	212,50	210,00
11,00	96,80	95,70	93,50	92,40					

Примечание. При вычислении теоретической массы плотность латуни марок Л90, Л85, ЛО90-1 принята 8,8 г/см³, латуни марки Л80 - 8,7 г/см³, латуни марок Л70, Л68, ЛО62-1, ЛМц58-2 - 8,5 г/см³, латуни марок Л63 и С59-1

-
8,4 г/см³.
