

Утвержден и введен в действие
Приказом ФГУП "НИЦ "Строительство"
от 31 марта 2009 г. N 59

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СВОД ПРАВИЛ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ**

**ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ
И НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ**

CONCRETE STRUCTURES FOR COLD CLIMATE AND PERMAFROST SOIL

СП 52-105-2009

Дата введения
15 апреля 2009 года

Предисловие

1. Разработан Научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева (НИИЖБ) - филиалом ФГУП "НИЦ "Строительство".
2. Рекомендован к утверждению и применению конструкторской секцией НТС НИИЖБ от 30 октября 2008 г.
3. Утвержден и введен в действие Приказом и.о. генерального директора ФГУП "НИЦ "Строительство", Приказ N 59 от 31.03.2009.
4. Введен взамен Рекомендаций по расчету железобетонных свайных фундаментов, возводимых на вечномерзлых грунтах, с учетом температурных и влажностных воздействий.

Введение

Настоящий Свод правил разработан в развитие [СНиП 52-01-2003](#) "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" и [СНиП 2.02.04-88](#) "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах".

Объем строительства зданий и сооружений различного назначения из железобетона в условиях холодного климата значительно возрастает. В то же время практика проектирования не имеет в своем распоряжении документа, где были бы объединены основные требования по учету влияния холодного климата на работу железобетонных конструкций, находящихся в тяжелых условиях вечномерзлых грунтов. Свод правил содержит рекомендации по расчету и проектированию железобетонных конструкций с учетом температурно-влажностного режима холодного климата и вечномерзлых грунтов.

Свод правил разработан д-ром техн. наук А.Ф. Миловановым (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева) и кандидатами техн. наук В.Е. Кошаром и Г.И. Бондаренко (НИИОСП им. Н.М. Герсванова).

Авторы выражают большую благодарность Л.Ф. Калининой за помощь, оказанную при подготовке рукописи к изданию.

1. Область применения

Настоящий Свод правил (далее - СП) распространяется на проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения из тяжелого бетона, эксплуатируемых в холодном климате и на вечномерзлых грунтах с учетом температурно-влажностного режима.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Своде правил использованы ссылки на следующие основные нормативные документы:

[СНиП 2.01.07-85*](#). Нагрузки и воздействия

[СНиП 2.02.01-83*](#). Основания зданий и сооружений

[СНиП 2.02.03-85](#). Свайные фундаменты

[СНиП 2.02.04-88](#). Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

[СНиП 3.03.01-87](#). Несущие и ограждающие конструкции

[СНиП 21-01-97*](#). Пожарная безопасность зданий и сооружений

[СНиП 23-01-99*](#). Строительная климатология

[СНиП 23-02-2003](#). Тепловая защита зданий

[СНиП 52-01-2003](#). Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

[СП 50-102-2003](#). Проектирование и устройство свайных фундаментов

[СП 52-101-2003](#). Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения

арматуры

[СП 52-103-2007](#). Железобетонные монолитные конструкции зданий

[ГОСТ 12.1.005-88](#). ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

[ГОСТ 5781-82](#). Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.

Технические условия

[ГОСТ 6727-80](#). Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

[ГОСТ 10178-91](#). Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

[ГОСТ 10884-94](#). Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

[ГОСТ 22266-94](#). Цементы сульфатостойкие. Технические условия

[ГОСТ 25100-95](#). Грунты. Классификация

[СТО 36554501-006-2006](#). Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций

[СТО 36554501-014-2008](#). Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

[СТО АС4М 7-93](#). Прокат периодического профиля из арматурной стали. Ассоциация Черметстандарт

[Руководство](#) по бетонированию фундаментов и коммуникаций в вечномерзлых грунтах с учетом твердения бетона при отрицательных температурах. - М., 1982

Рекомендации по наблюдению за состоянием грунтов оснований зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах/НИИОСП. - М., 1982

Рекомендации по расчету бетонных и железобетонных конструкций на изменение климатической температуры и влажности/НИИЖБ. - М., 1991

Рекомендации по расчету конструкций крупнопанельных зданий на температурно-влажностные воздействия/ЦНИИСК. - М., 1983

Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий. Справочное пособие к СНиП II-3-79*/НИИСФ. - М., 1990.

3. Общие указания

3.1. Настоящий Свод правил содержит дополнительные сведения по расчету бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в холодном климате России и на вечномерзлых грунтах.

3.2. Бетонные и железобетонные конструкции должны быть обеспечены требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом с учетом неблагоприятного воздействия холодного климата. При этом должны быть выполнены технологические требования при изготовлении конструкций с учетом влияния отрицательных

температур наружного воздуха и соблюдены требования по эксплуатации, огнестойкости и огнестойкости зданий и сооружений, устанавливаемые соответствующими нормативными документами.

3.3. Настоящий Свод правил распространяется на расчет железобетонных конструкций отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооружений, в том числе конструкций нулевого цикла, возводимых в холодном климате и на вечномёрзлых грунтах.

3.4. Северная строительная климатическая зона (рис. 3.1) подразделяется на три климатических района с условиями: 1 - наименее суровыми; 2 - суровыми; 3 - наиболее суровыми (табл. 3.1).

1 - наименее суровые условия;
2 - суровые условия; 3 - наиболее суровые условия

Рисунок 3.1. Схематическая карта районирования северной строительной-климатической зоны (рекомендуемая)

Таблица 3.1

Климатический район	Температура, °С					Сумма средних суточных температур за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С
	абсолютная минимальная	наиболее холодных суток обеспеченностью		наиболее холодной пятидневки обеспеченностью		
		0,98	0,92	0,98	0,92	
Наименее суровые условия	-35 -51	-28 -43	-25 -40	-25 -38	-23 -36	-743 -2780
Суровые условия	-45 -60	-40 -53	-39 -51	-38 -51	-36 -49	-2138 -5678
Наиболее суровые условия	-54 -71	-50 -63	-49 -62	-47 -62	-46 -61	-3199 -7095
Примечание. Первая строка - максимальное значение, вторая строка - минимальное значение.						

3.5. Расчетная зимняя температура наружного воздуха для расчета железобетонных конструкций принимается по средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СНиП 23-01.

3.6. Расчетная влажность наружного воздуха определяется как средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в зависимости от района строительства согласно СНиП 23-01 (табл. 1* и 2*).

3.7. Вечномерзлыми (многолетнемерзлыми) называются грунты, имеющие отрицательную или нулевую температуру, содержащие в своем составе лед и находящиеся в мерзлом состоянии не менее трех лет. Вечномерзлые грунты подразделяют на твердомерзлые, пластичномерзлые и сыпучемерзлые. Верхняя граница вечномерзлых грунтов определяется границей их максимального сезонного оттаивания. Верхний слой грунта, подвергаемый сезонному оттаиванию, называется деятельным слоем. Мощность деятельного слоя в зависимости от широты и особенностей грунта может составлять от 0,2 до 4,0 м.

3.8. Вечномерзлые грунты в качестве оснований сооружений могут использоваться по первому или второму принципам:

первый принцип предусматривает использование вечномерзлых грунтов основания в мерзлом состоянии, сохраняемом при строительстве и при эксплуатации;

второй принцип предусматривает использование вечномерзлых грунтов основания в оттаявшем состоянии как при строительстве, так и при эксплуатации.

3.9. При изменении температуры и влажности наружного воздуха в железобетонных конструкциях возникают усилия и деформации. Расчет железобетонных конструкций производится на воздействие расчетных температуры и влажности.

Под расчетной температурой наружного воздуха понимается условная температура, учитывающая совместные воздействия годовых и суточных колебаний температуры наружного воздуха и эквивалентных температур солнечной радиации (рис. 3.2).

Рисунок 3.2. Схематическая карта климатического районирования для строительства (рекомендуемая)

За расчетную влажность наружного воздуха принимается среднемесячная относительная влажность воздуха во влажный период наиболее холодного месяца и в сухой период - наиболее жаркого месяца.

Продольные усилия и деформации в железобетонных конструкциях вызываются изменением средней температуры и влажности сечения. Усилия и деформации из плоскости конструкции возникают при изменении перепада температуры и влажности по толщине элемента. Расчет на воздействие средней температуры и влажности и перепада температуры и влажности производится отдельно. При совместном воздействии средней температуры и влажности и перепада температуры и влажности усилия и деформации алгебраически суммируются на основе принципа независимости действия сил.

3.10. Расчет производится на наиболее неблагоприятные сочетания летней и зимней температуры и влажности, которые могут быть как в период строительства, так и в период эксплуатации конструкции. В период строительства расчет производится как для неотапливаемых зданий. В период эксплуатации расчет ведется на совместное воздействие температуры, солнечной радиации, влажности и усадки бетона при их неблагоприятном сочетании.

3.11. В эксплуатационный период рассматривают две расчетные стадии работы статически неопределимой железобетонной конструкции:

первая стадия - первое замораживание до расчетной зимней температуры бетона конструкции при кратковременной нагрузке;

вторая стадия - длительное попеременное замораживание и оттаивание при продолжительном действии нагрузки.

При первом замораживании возникают наибольшие усилия от воздействия температуры и влажности воздуха. При длительном попеременном замораживании и оттаивании бетона происходит снижение прочности и жесткости железобетонных элементов, уменьшение усилий и увеличение деформаций от температурно-влажностных воздействий и от продолжительного действия нагрузки.

Расчет статически определимых железобетонных конструкций следует производить только на длительное переменное замораживание и оттаивание и продолжительное действие нагрузки.

3.12. Расчетную зимнюю температуру бетона допускается принимать одинаковой по всему поперечному сечению железобетонной конструкции в открытых сооружениях, неотапливаемых зданиях и в отапливаемых зданиях в период строительства, а также в фундаментах (обвязочных балках), ростверках, прогонах и в верхней части свай, находящейся над поверхностью грунта. В нижней части свай, находящейся в мерзлом грунте, расчетная зимняя температура бетона принимается равной расчетной зимней температуре грунта на глубине 0,5 м от поверхности.

Таблица 3.2

Климатические районы	Климатические подрайоны	Среднемесячная температура воздуха в январе, °С	Средняя скорость ветра за три зимних	Среднемесячная температура воздуха в июле, °С	Среднемесячная относительная влажность воздуха в
----------------------	-------------------------	---	--------------------------------------	---	--

			месяца, м/с		июле, %
I	IA	От -32 и ниже	-	От +4 до +19	-
	IB	От -28 и ниже	5 и более	От 0 до +13	Более 75
	IB	От -14 до -28	-	От +12 до +21	-
	IG	От -14 до -28	5 и более	От 0 до +14	Более 75
	ID	От -14 до -32	-	От +10 до +20	-
II	IIA	От -4 до -14	5 и более	От +8 до +12	Более 75
	IIB	От -3 до -5	5 и более	От +12 до +21	Более 75
	IIB	От -4 до -14	-	От +12 до +21	-
	IIГ	От -5 до -14	5 и более	От +12 до +21	Более 75
III	IIIA	От -14 до -20	-	От +21 до +25	-
	IIIB	От -5 до +2	-	От +21 до +25	-
	IIIB	От -5 до -14	-	От +21 до +25	-
<p>Примечание. Климатический подрайон ID характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С) 190 дней в году и более.</p>					

3.13. Железобетонные конструкции в зависимости от условий эксплуатации подразделяются на:

а) надземные железобетонные конструкции, располагающиеся выше отметки 0,5 м над дневной поверхностью грунта и защищенные от атмосферных осадков, а также подвергающиеся воздействию атмосферных осадков, ветра, солнечной радиации, изменению температуры воздуха, действию капиллярного подсоса влаги;

б) железобетонные конструкции, находящиеся ниже отметки 0,5 м над дневной поверхностью земли и на 1,2 м ниже уровня земли - в зоне сезонного оттаивания грунта (в деятельном слое). Бетон в этой зоне подвергается переменному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии. Наиболее интенсивно это происходит ниже уровня дневной поверхности грунта, а также на границе "сезонно-замерзающий слой - вечномерзлый грунт", где накапливаются воды, содержащие соли;

в) железобетонные конструкции, находящиеся ниже глубины сезонного промерзания, где не проявляется влияние сезонных колебаний температур, не испытывают значительных температурно-влажностных воздействий окружающей среды;

г) железобетонные конструкции на глубине более 10 м, находящиеся в зоне стабильных температур.

4. Материалы для железобетонных конструкций

Бетон

4.1. Для железобетонных конструкций, сооружаемых в холодном климате и на вечномерзлых грунтах, следует применять тяжелый бетон со средней плотностью 2200 - 2500 кг/м³, который в зависимости от условий работы отвечает требованиям по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, изложенным в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Группа конструкций	Условия работы конструкции		Минимальный класс бетона по прочности на сжатие В	Минимальные марки бетона		Минимальное воздухововлечение, %
	Характеристика режима работы	Расчетная зимняя температура наружного воздуха		по морозостойкости F	по водонепроницаемости W	
1	Железобетонные конструкции,	Ниже минус 40 °С	35	400	10	4

	расположенные в сезонно-оттаивающем слое грунта и подвергающиеся попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии	Ниже минус 20 °С до минус 40 °С включительно	30	200	8	4
2	Наземные железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию атмосферных осадков и попеременному замораживанию и оттаиванию	Ниже минус 40 °С	30	200	8	4
		Ниже минус 20 °С до минус 40 °С включительно	25	150	6	4
3	Железобетонные конструкции, защищенные от атмосферных осадков и подвергающиеся замораживанию и оттаиванию	Ниже минус 40 °С	25	150	6	-
		Ниже минус 20 °С до минус 40 °С включительно	25	150	6	-
<p>Примечания. 1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно п. 3.5.</p> <p>2. Марки по морозостойкости и водонепроницаемости для конструкций водоснабжения и канализации, а также для свай и свай-оболочек следует назначать согласно требованиям соответствующих нормативных документов.</p>						

4.2. Замораживание бетона до приобретения им указанных в [табл. 4.1](#) свойств не допускается.

При этом в обязательном порядке должны соблюдаться особенности производства бетонных работ в зимних условиях и в зоне вечномерзлых грунтов согласно [СНИП 3.03.01](#).

Для приготовления бетонных смесей с противоморозными, воздухововлекающими и микрогазообразующими добавками рекомендуется применять портландцемент с содержанием $C_2S \geq 55\%$ и $C_3A \leq 8\%$, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10178, или сульфатостойкий портландцемент, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 22266. Расход цемента не более 450 кг/м³ с водоцементным отношением не более 0,5 для бетонов классов В20 - В30; 0,45 - для бетонов В35 - В45 и 0,4 - для бетонов В50 - В60. Рекомендуется также применять шлакопортландцемент марок 400 и 500, удовлетворяющий ГОСТ 10178. Минимальное воздухововлечение 4%.

4.3. Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В25.

4.4. Расчетные сопротивления бетона в зависимости от его класса принимают по [СП 52-101](#). Расчетные значения сопротивления бетона сжатию R_b умножаются на коэффициент условия работы γ_b . При воздействии низкой температуры значение коэффициента γ_b принимают по табл. 4.2.

Таблица 4.2

Условия работы	Группа конструкций по табл. 4.1	Значения коэффициента гамма при расчетной температуре, °С		
		-20	-40	-60
Первое замораживание	1	1,8	2,1	2,4
	2	1,5	1,7	1,9
	3	1,2	1,3	1,4
Переменное замораживание и оттаивание	1	0,75	0,70	0,65
	2	0,80	0,75	0,70
	3	0,85	0,80	0,75
Примечание. Для промежуточных значений расчетной зимней температуры значение коэффициента гамма определяется интерполяцией.				

4.5. Расчетные значения сопротивления бетона растяжению R_{bt} при расчете на первое замораживание умножают на коэффициент условий работы бетона

$$\gamma_{bt} = 1,1\gamma_b, (4.1)$$

и при расчете на переменное замораживание-оттаивание - на коэффициент

$$\gamma_{bt} = 0,9\gamma_b. (4.2)$$

4.6. Значение модуля упругости бетона при сжатии и растяжении E_b принимают по СП 52-101.

4.7. При расчете статически неопределимых конструкций на кратковременное действие нагрузки при первом замораживании бетона начальный модуль упругости бетона рекомендуется определять по формуле

$$E_{bt} = E_b \cdot \beta_b. (4.3)$$

Коэффициент β_b , учитывающий увеличение модуля упругости бетона при первом замораживании, определяют по табл. 4.3.

Таблица 4.3

Группа конструкций по табл. 4.1	Значение коэффициента бета в расчете на первое замораживание при расчетной зимней температуре, °С		
	-20	-40	-60
1	1,1	1,3	1,3
2	1,3	1,4	1,5
3	1,5	1,6	1,7

Примечание. Для промежуточных значений расчетной зимней температуры значения бета определяются интерполяцией.

4.8. Относительные деформации бетона при сжатии в зависимости от расчетной зимней температуры при замораживании бетона и непродолжительном нагружении приведены в табл. 4.4 и при переменном замораживании и оттаивании бетона и продолжительном действии нагрузки даны в табл. 4.5.

Таблица 4.4

Группа конструкций по табл. 4.1	Расчетная зимняя температура, °С	Относительная деформация бетона при сжатии от непродолжительного нагружения при замораживании		
		эпсилон $\times 10^{-4}$ b0	эпсилон $\times 10^{-4}$ b2	эпсилон $\times 10^{-4}$ b1, red
1	-20	26	41	20
	-40, -60	30	50	22
2	-20	24	39	18
	-40, -60	28	47	20
3	-20	22	37	16
	-40, -60	26	44	18

Таблица 4.5

Группа конструкций по табл. 4.1	Расчетная зимняя температура, °С	Относительная деформация бетона при сжатии от продолжительного нагружения при переменном замораживании и оттаивании		
		эпсилон $\times 10^{-4}$ b0	эпсилон $\times 10^{-4}$ b2	эпсилон $\times 10^{-4}$ b1, red
1	-20	35	55	25
	-40, -60	45	65	35
2	-20	30	50	20

	-40, -60	40	60	30
3	-20 -40, -60	25 35	45 55	15 25

4.9. При продолжительном действии нагрузки в условиях переменного оттаивания-замораживания значения начального модуля деформаций бетона определяют по следующей формуле:


$$E_{b,\tau} = E_b / (1 - \varphi_{b,cr}), (4.4)$$

где $\varphi_{b,cr}$ - коэффициент ползучести бетона, который при переменном замораживании и оттаивании принимают по табл. 4.6.


Таблица 4.6

Группа конструкций по табл. 4.1	Значение коэффициента ползучести бетона $\varphi_{b,cr}$ при расчете на длительное действие нагрузки и переменного замораживания и оттаивания при классе бетона								
	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60
1	7,0	6,0	5,2	4,8	4,4	3,8	3,2	2,8	2,6
2	4,1	3,6	2,8	2,5	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
3	2,5	2,2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2

4.10. При расчете железобетонных элементов по деформационной модели используют диаграммы состояния бетона. В качестве расчетных диаграмм состояния бетона, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, принимают трехлинейную (при расчете образования трещин) и двухлинейную диаграммы (рис. 4.1).



a)



б)

а - трехлинейная; б - двухлинейная;
1 - при 20 °С; 2 - при замораживании;
3 - при попеременном замораживании и оттаивании

Рисунок 4.1. Диаграммы состояния сжатого бетона

4.11. При трехлинейной диаграмме (рис. 4.1 а) сжимающие напряжения бетона σ_b в зависимости от относительных деформаций укорочения бетона ε_b определяют по формулам при $0 \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b1}$

$$\sigma_b = E_{bt} \varepsilon_b ; (4.5)$$

при $\varepsilon_{b1} \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b0}$

$$\sigma_b = \left[\left(1 - \frac{\sigma_{b1}}{R_b} \right) \frac{\varepsilon_b - \varepsilon_{b1}}{\varepsilon_{b0} - \varepsilon_{b1}} + \frac{\sigma_{b1}}{R_b} \right] R_b ; (4.6)$$

при $\varepsilon_{b0} \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b1}$

$$\sigma_b = R_b . (4.7)$$

Значения напряжения σ_{b1} принимают

$$\sigma_{b1} = 0,6R_b . (4.8)$$

Значения относительных деформаций ε_{b1} принимают

$$\varepsilon_{b1} = \frac{\sigma_{b1}}{E_{bt}} . (4.9)$$

4.12. При двухлинейной диаграмме сжимающее напряжение бетона в зависимости от относительных деформаций ε_b определяют по формулам при $0 \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b1,red}$

$$\sigma_b = E_{b,red} \varepsilon_b ; (4.10)$$

при $\varepsilon_{b1,red} \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b2}$

$$\sigma_b = R_b . (4.11)$$

Значение приведенного модуля упругости бетона $E_{b,red}$ принимают


$$E_{b,red} = \frac{R_b}{\varepsilon_{bl,red}} \quad (4.12)$$

4.13. Значения коэффициента поперечной деформации бетона допускается принимать при отрицательной температуре до $-40\text{ }^\circ\text{C}$ $\nu_{bp} = 0,23$ и при $-60\text{ }^\circ\text{C}$ $\nu_{bp} = 0,25$.

4.14. Температурные деформации бетона при воздействии низкой температуры в основном зависят от его влажности. При понижении температуры до $-20\text{ }^\circ\text{C}$ происходит сокращение матрицы бетона, и вода в больших порах начинает замерзать. Замерзание воды сопровождается увеличением объема. При дальнейшем понижении температуры до $-40\text{ }^\circ\text{C}$ и $-60\text{ }^\circ\text{C}$ вода замерзает во всех порах, и лед, проходя пять фаз своего состояния, увеличивается в объеме и создает на матрицу бетона большое давление, и происходит некоторое увеличение объема бетона. Чем больше влажность бетона, тем больше происходит увеличение объема бетона, и коэффициент температурной деформации увеличивается.

4.15. При повышении температуры с $-60\text{ }^\circ\text{C}$ до $-20\text{ }^\circ\text{C}$ происходит дополнительное расширение льда, появляются трещины в матрице бетона, и бетон дополнительно увеличивает свои размеры.

Бетон на портландцементе нормальной влажности 2 - 3% как при замораживании до $-20\text{ }^\circ\text{C}$, так и при оттаивании имеет наибольший отрицательный коэффициент температурной деформации (кривая 3 на рис. 4.2). Бетон влажностью 3,5 - 4,5% имеет меньший отрицательный коэффициент температурной деформации (кривая 2) при замораживании и положительный коэффициент α_{bt} при оттаивании. У бетона, находящегося в водонасыщенном состоянии влажностью 5 - 8%, даже при замораживании до $-60\text{ }^\circ\text{C}$ коэффициент α_{bt} имеет положительное значение и при оттаивании он еще увеличивается (кривая 1). Коэффициенты температурной деформации для бетона на шлакопортландцементе приведены на рис. 4.3.




_____ при замораживании; ---- при оттаивании;

1, 2, 3 - условия работы конструкции по табл. 4.1

Для бетона с карбонатным заполнителем $\alpha_{bt} \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$

принимают на $1 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ меньше по абсолютному значению

Рисунок 4.2. Коэффициент температурной деформации бетона на портландцементе с силикатным заполнителем



_____ при замораживании; ---- при оттаивании;

1, 2, 3 - условия работы конструкции по табл. 4.1

Для бетона с карбонатным заполнителем $\alpha_{bt} \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$

принимают на $1 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ меньше по абсолютному значению

Рисунок 4.3. Коэффициент температурной деформации бетона на шлакопортландцементе с силикатным заполнителем

4.16. Наибольшую влажность бетон имеет непосредственно после изготовления конструкции, затем он высыхает до равновесной влажности с окружающей средой. Высыхание бетона сопровождается развитием деформаций усадки бетона. Расчетные предельные значения деформаций усадки бетона ϵ_{cs} даны в табл. 4.7.

Таблица 4.7

Влажность воздуха, %, наиболее сухого месяца района	-6
	Предельные деформации усадки эpsilon x 10 ⁻⁶ бетона с осадкой стандартного конуса 3 - 8 см для конструкций, не защищенных от воздействия солнечной радиации,

строительства	в зависимости от h_{red} , см					
	3,5	5	10	20	50	100 и более
40	680	600	500	440	400	370
60	580	500	400	340	300	260
75	500	420	320	260	220	180
90	430	340	240	190	170	170
<p>Примечания. 1. Для конструкций, защищенных от воздействия солнечной радиации, значения деформаций усадки умножают на 0,85.</p> <p>2. Значения деформаций усадки при подвижности бетонной смеси по осадке стандартного конуса, см, умножают на 1,1 при 9 - 14 и 1,25 при 15 и более.</p>						

4.17. Приведенная высота сечения элемента h_{red} характеризует массивность конструкции и равна площади поперечного сечения, деленной на половину периметра открытого для высыхания бетона.

4.18. При увеличении влажности окружающей среды происходит набухание бетона. Коэффициент линейного набухания бетона принимают равным $\alpha_w = 5 \cdot 10^{-3} (\text{мм/мм}) / (\text{г/г})$.

Арматура

4.19. При назначении классов и видов арматуры для железобетонных конструкций, работающих при воздействии низких климатических температур (предложение С.А. Мадатяна, НИИЖБ), следует учитывать следующее их возможное влияние на свойства стали:

- повышение вероятности возникновения хрупких разрушений вследствие воздействия нагрева при сварке арматуры, в особенности в сочетании с динамической и многократно повторяющейся нагрузкой, а также в зависимости от содержания в стали углерода и легирующих элементов и особенностей технологии изготовления арматуры;

- изменение диаграммы деформирования арматуры, выражающееся в возможном увеличении предела текучести и модуля упругости, а также в уменьшении пластичности.

4.20. В условиях холодного климата следует применять следующую стальную арматуру, отвечающую требованиям государственных стандартов и технических условий:

- горячекатаную гладкую класса А240 (А-I) по [ГОСТ 5781](#);

- горячекатаную кольцевого периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (А-III) по [ГОСТ 5781](#);

- термомеханически упрочненную серповидного профиля классов А500С по СТО АСЧМ 7-93, ТУ 14-1-5254-94 и другим техническим условиям;

- термомеханически упрочненную и горячекатаную серповидного профиля класса А500С по [ГОСТ Р 52544](#);

- холоднодеформированную волочением с последующей накаткой периодического профиля класса Вр-I по [ГОСТ 6727](#);

- холоднодеформированную прокаткой периодического профиля класса В500С по [ГОСТ Р 52544](#).

Преимущественно рекомендуется применять арматуру с гарантией ударной вязкости северного исполнения горячекатаную класса Ас300 (Ас-II) по [ГОСТ 5781](#) и термомеханически упрочненную класса Ас500С по ТУ 14-1-5543.

При низкой температуре до -60 °С увеличивается предел текучести арматуры в среднем на 8 - 10% и модуль упругости арматуры на 2 - 3%. Однако это допускается не учитывать в расчете железобетонных конструкций, и расчетные сопротивления и модуль упругости принимают по [СП 52-101](#).

4.21. Предельные отрицательные температуры применения арматуры в зависимости от ее класса и вида (горячекатаная, термомеханически упрочненная, холодноотянутая и холоднокатаная), наличия сварных соединений и назначения зданий (степень ответственности, отапливаемые и неотапливаемые) приведены в табл. 4.8.

Таблица 4.8

Класс арматуры и состояние стали	Марка стали	Условия применения арматуры при статической, динамической и многократно повторяющейся нагрузках				
		В зданиях II и III уровней ответственности по ГОСТ 27751			В зданиях I уровня ответственности по ГОСТ 27751 при температуре до -70 °С	
		В отапливаемых и неотапливаемых зданиях и при температуре до -30 °С	В неотапливаемых зданиях при температуре, °С			
			до -40	до -55	до -70	
A240 (A-I) горячекатаная	Ст3сп	+	+	+	+	+
	Ст3пс, кп	+	+	+ <5>	-	-
A300 (A-II) горячекатаная	Ст5сп, пс	+	+	+ <5>	-	-
	18Г2С	+	+	+	-	-
Ac300 (Ac-II) горячекатаная	10ГТ	+	+	+	+	+
A400 (A-III) горячекатаная	35ГС	+	+	-	-	-
	25Г2С	+	+	+	-	-
A500С термомеханически упрочненная и горячекатаная	- <1>	+	+	+	-	-
	- <2>	+	+	+	+	-
Ac500С	- <2>	+	+	+	+	+
B500 холоднодеформированная	- <3>	+	+	+ <5>	-	-
	- <4>	+	+	+	-	-

<1> Химический состав стали отвечает требованиям нормативных документов (СТО АСЧМ 7-93, ТУ 14-1-5254 и т.п.) в части

максимального содержания углерода и основных легирующих элементов.

<2> Химический состав стали отвечает требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 52544-2006, ТУ 14-1-5543 и т.п.) как в части максимального, так и минимального содержания углерода и основных легирующих элементов.

<3> Арматура, изготавливаемая по технологии волочения с последующей накаткой периодического профиля (Вр-I по ГОСТ 6727).

<4> Арматура, изготавливаемая по технологии холодной прокатки (по ГОСТ Р 52544, ТУ 14-1-5544 и т.п.).

<5> При условии отсутствия сварки при переработке арматуры.

4.22. Значения относительных деформаций арматуры ε_{s0} определяют как упругие при значении сопротивления арматуры R_s .

$$\varepsilon_{s0} = \frac{R_s}{E_s} \cdot (4.13)$$

4.23. Коэффициент линейной температурной деформации арматуры в зависимости от низкой температуры принимают по табл. 4.9.

Таблица 4.9

Значения коэффициента температурной деформации $\alpha_{st} \cdot 10^{-6}$, град, при низкой температуре, °C						
20	-20	-30	-40	-50	-60	-70
11,5	11,4	11,2	11,0	10,8	10,6	10,4

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: рисунок 4.4 отсутствует.

4.24. В качестве расчетной диаграммы деформирования арматуры, устанавливающей связь между напряжениями σ_s и относительными деформациями арматуры ε_s , принимают двухлинейную диаграмму (рис. 4.4), используемую при расчете железобетонных элементов по деформационной

модели. Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают одинаковыми.

Напряжения в арматуре σ_s определяют в зависимости от относительных деформаций ε_s согласно диаграмме состояния арматуры по формулам:

$$\text{при } 0 \leq \varepsilon_s \leq \varepsilon_{s0} \quad \sigma_s = \varepsilon_s E_s; \quad (4.14)$$

$$\text{при } \varepsilon_{s0} \leq \varepsilon_s \leq \varepsilon_{s2} \quad \sigma_s = R_s. \quad (4.15)$$

Значения относительных деформаций ε_{s0} принимают по [формуле \(4.13\)](#).

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 2.22 отсутствует.

Значения R_s и E_s - по п. 2.22.

Значение предельной относительной деформации $\varepsilon_{s,ult}(\varepsilon_{s2})$ принимают по табл. 4.10.

Таблица 4.10

Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °C	Предельные относительные деформации арматуры (эпсилон)	
	$\varepsilon_{s,ult}$	ε_{s2}
	A240, A300, A400, A400C, A500C, B500 (Bp-I), B500C	Ac300, Ac500C
До -30	0,025	0,025
От -30 до -55	0,023	
От -55 до -70	0,021	

5. Расчет деформаций железобетонных элементов от воздействия холодного климата

5.1. При изменении температуры и влажности укорочение или удлинение оси железобетонного элемента и ее кривизну определяют как для бетонного элемента.

5.2. При расчете по первой расчетной стадии работы в холодное время года:

1. На понижение температуры:

укорочение оси элемента

$$\varepsilon_0 = \Delta t_c \alpha_{bt} \gamma_t ; (5.1)$$

кривизну оси элемента

$$\left(\frac{1}{r} \right)_t = \frac{V_c \alpha_{bt}}{h} \gamma_t . (5.2)$$

Значения коэффициента температурной деформации бетона α_{bt} принимают по [рис. 4.2](#) или [4.3](#) при замораживании для расчетной зимней температуры наружного воздуха. Средняя температура сечения элемента Δt_c и перепад температуры по высоте сечения элемента V_c принимают по [Приложению А](#).

2. На понижение влажности:

укорочение оси элемента

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{csi} \gamma_{cs} ; (5.3)$$

кривизна оси элемента

$$\left(\frac{1}{r} \right)_{cs} = \frac{\varepsilon_{csi}}{h} \gamma_{cs} . (5.4)$$

Значение ε_{csi} для бетонного элемента принимают равным предельной деформации усадки бетона по [табл. 4.7](#). Уменьшение деформаций усадки бетона в железобетонных элементах за счет армирования допускается определять по формуле

$$\varepsilon_{cs} = (1 - 0,2\mu) \varepsilon_{csi} , (5.5)$$

где μ - процент армирования.

3. На повышение влажности:

удлинение оси элемента

$$\varepsilon_w = \alpha_w \Delta W_c \gamma_w ; (5.6)$$

кривизна оси элемента

$$\left(\frac{1}{r} \right)_w = \alpha_w V_{ic} \gamma_w / h . (5.7)$$

Значения коэффициента линейного набухания бетона α_w принимают по п. 4.18 и значения средней расчетной влажности бетона ΔW_c и расчетного перепада влажности V_{ic} в холодное время года принимают по [Приложению Б](#).

5.3. Деформации от воздействия климатической температуры и влажности при расчете по первой и второй группам предельного состояния умножают на коэффициент надежности по температуре $\gamma_t = 1,1$ и на коэффициенты надежности по усадке бетона $\gamma_{cs} = 1,2$ и набухания $\gamma_w = 1,3$.

5.4. При расчете по второй расчетной стадии работы в условиях длительного попеременного замораживания и оттаивания:

на понижение температуры в холодное время года. Кроме температурных деформаций бетона учитывают деформации усадки бетона, вызванные снижением влажности или деформации набухания бетона от повышения влажности.

Деформацию оси элемента и ее кривизну определяют:

1. При понижении температуры и влажности

$$\varepsilon_{t,cs} = -\Delta t_c \alpha_{bt} \gamma_t - \varepsilon_{cs} \gamma_{cs}; \quad (5.8)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_{t,cs} = -\frac{V_c \alpha_{bt}}{h} \gamma_t \pm \frac{\varepsilon_{cs}}{h} \gamma_{cs}. \quad (5.9)$$

2. При понижении температуры и повышении влажности

$$\varepsilon_{t,w} = -\Delta t_b \alpha_{bt} \gamma_t + \Delta W_c \alpha_w \gamma_w; \quad (5.10)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_{t,w} = -\frac{V_c \alpha_{bt}}{h} \gamma_t \pm \frac{V_{ic} \alpha_w}{h} \gamma_w. \quad (5.11)$$

3. При повышении температуры и понижении влажности

$$\varepsilon_{t,cs} = \Delta t_w \alpha_{bt} \gamma_t - \varepsilon_{cs} \gamma_{cs}; \quad (5.12)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_{t,cs} = \frac{V_w \alpha_{bt}}{h} \gamma_t \pm \frac{\varepsilon_{cs}}{h} \gamma_{cs}. \quad (5.13)$$

4. При повышении температуры и влажности

$$\varepsilon_{t,w} = \Delta t_w \alpha_{bt} \gamma_t + \Delta W_w \alpha_w \gamma_w; \quad (5.14)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_{t,w} = \frac{\Delta t_w \alpha_{bt}}{h} \gamma_t \pm \frac{V_{iw} \alpha_w}{h} \gamma_w. \quad (5.15)$$

Значения α_{bt} , Δt_c , V_c , ε_{cs} , α_w , ΔW_c , V_{ic} , γ_t , γ_{cs} и γ_w - по [пп. 5.2](#) и [5.3](#).

Значения средней расчетной влажности ΔW_w и расчетного перепада влажности V_{iw} - по [Приложению Б](#).

5.5. Если деформации оси элемента и ее кривизна от изменения температуры и влажности

имеют разные знаки или направления, то разрешается учитывать деформации и кривизны только от наиболее неблагоприятного воздействия.

5.6. Деформации укорочения бетона от усадки ε_{cs} для сборных железобетонных элементов уменьшают на 70%.

6. Расчет железобетонных конструкций в холодном климате

6.1. Расчет железобетонных конструкций в холодном климате по прочности сечений, по раскрытию трещин и деформаций производят по [СНиП 52-01](#) и [СП 52-101](#) с учетом воздействия низкой климатической температуры и изменяющейся относительной влажности наружного воздуха, согласно дополнительным рекомендациям, изложенным в настоящем Своде правил.

6.2. При расчете железобетонных конструкций сначала устанавливают группу конструкции в зависимости от режима ее работы ([табл. 4.1](#)). Для принятой группы конструкций в зависимости от условий эксплуатации и расчетной зимней температуры района строительства находят значения коэффициента γ_b ([табл. 4.2](#)), коэффициента β_b ([табл. 4.3](#)) и коэффициента ползучести бетона $\varphi_{b,cr}$ ([табл. 4.6](#)).

6.3. Расчет статически неопределимых конструкций производят по формулам строительной механики на совместное воздействие нагрузки и усилий от изменения температуры и влажности наружного воздуха согласно указаниям [СП 52-103](#). Если определение усилий от воздействия температуры и влажности в статически неопределимой системе производится методом сил, то перемещения Δ_{it} в основной системе в i -м направлении, вызванные воздействием температуры, равны

$$\Delta_{it} = \sum_0^l \int \bar{M}_i \left(\frac{1}{r} \right)_{ix} dx + \sum_0^l \int \bar{N}_i \varepsilon_{ix} dx, \quad (6.1)$$

где \bar{M}_i , \bar{N}_i - изгибающий момент и продольная сила в сечении x элемента основной системы от действия в i -м направлении соответствующей единичной силы;

$\left(\frac{1}{r} \right)_{ix}$, ε_{ix} - кривизна и деформации оси элемента в сечении x , вызванные воздействием

температуры, определяемые по [разделу 5](#). Аналогично определяют перемещения Δ_{iw} и Δ_{ics} от воздействия влажности.

6.4. Расчетный изгибающий момент от перепада температуры и влажности по высоте сечения при равномерном распределении по длине элемента, заделанного на опорах от поворота, а также в замкнутых рамах кольцевого и прямоугольного очертаний, имеющих одинаковые сечения, определяют по формуле

$$M_{t,w,cs} = \left(\frac{1}{r} \right)_{t,w,cs} D, \quad (6.2)$$

где $\left(\frac{1}{r} \right)_{t,w,cs}$ - кривизна оси элемента от перепада температуры и влажности по высоте

сечения элемента, определяемая по формулам ([5.2](#), [5.4](#), [5.7](#));

D - изгибная жесткость приведенного поперечного сечения элемента, определяемая по формуле

$$D = E_{b1} J_{red}, \quad (6.3)$$

где E_{b1} - модуль деформаций бетона, определяемый в зависимости от продолжительности действия нагрузки в условиях эксплуатации.

Значения модуля деформаций бетона E_{b1} принимают равными при непродолжительном действии нагрузки и первом замораживании

$$E_{b1} = 0,85 E_{bt} . (6.4)$$

Значения E_{bt} определяют по формуле (4.3).

При продолжительном действии нагрузки и попеременном замораживании и оттаивании значения E_{bt} определяют по формуле (4.4).

6.5. Момент инерции приведенного поперечного сечения I_{red} относительно его центра тяжести определяют при наличии или отсутствии трещин по общим правилам сопротивления упругих элементов с учетом сжатого бетона, сжатой и растянутой арматуры по СП 52-101 и изменения свойств бетона от воздействия холодного климата.

Допускается момент инерции I_{red} определять как для сплошного тела по общим правилам сопротивления упругих элементов без учета арматуры. В этом случае для прямоугольного сечения

$$I_{red} = \frac{bh^3}{12} . (6.5)$$

Если могут образовываться трещины, то разрешается это учитывать приближенным способом: значения приведенного момента инерции, вычисленные по формуле (6.5), умножают на коэффициент 0,8.

6.6. При изменении температуры и влажности бетона в свободном элементе (п. 6.4) возникает продольная сила, которая равна

$$N_{t,w,cs} = \varepsilon_{t,w,cs} E_{b1} A , (6.6)$$

где $\varepsilon_{t,w,cs}$ - деформация оси свободного элемента, вызванная изменением температуры, набуханием и высыханием бетона (разд. 5).

Эта сила создает момент

$$M_{t,w,cs} = N_{t,w,cs} e , (6.7)$$

где e - эксцентриситет продольной силы относительно оси нормальной плоскости действия изгибающего момента и проходящей через центр тяжести приведенного поперечного сечения элемента, заделанного на опорах;


A - площадь поперечного сечения элемента.

7. Расчет усилий от воздействия температуры и влажности воздуха


7.1. Расчет усилий в рамной конструкции свайного фундамента от воздействия температуры и влажности воздуха и нагрузки производят методом строительной механики, принимая жесткость сечений согласно п. 6.4.

Максимальный изгибающий момент возникает в заделке крайней сваи в грунт или в местах заделки верха сваи в фундаментную балку (рис. 7.1 и 7.2). Железобетонную сваю рассматривают

как стойку, заделанную в грунт.



а)




б)

а - первая стадия работы при замороженном грунте - зимой;

б - вторая стадия работы при оттаявшем грунте - летом;

u_1 , u_2 - горизонтальные перемещения верхней крайней сваи при укорочении и удлинении фундаментной балки

Рисунок 7.1. Эпюры моментов в свайном фундаменте с шарнирной заделкой свай в фундаментную балку от воздействия температуры и влажности воздуха



а - первая стадия работы при замороженном грунте - зимой;
 б - вторая стадия работы при оттаившем грунте - летом

Рисунок 7.2. Эпюры моментов в свайном фундаменте с жесткой заделкой свай в фундаментную балку от воздействия температуры и влажности воздуха

Расчет статически неопределимого свайного фундамента ведут по двум стадиям работы: первая стадия - замораживание до расчетной зимней температуры; вторая стадия - длительное переменное замораживание и оттаивание в летний период.

Расчет усилий от воздействия температуры и влажности воздуха в свайных фундаментах допускается производить приближенным методом.

Усилия в свайном фундаменте зимой (первая стадия работы)

7.2. При расчете по первой стадии работы фундамента, когда грунт находится в мерзлом состоянии (зима), сваи считаются заделанными в грунт около его поверхности на расстоянии H_1 , равном

$$H_1 = (1,5 + z)h, \quad (7.1)$$

где h - высота сечения сваи в плоскости действия расчетного усилия, м;
 z - коэффициент, учитывающий влияние окружающего грунта на работу свай от горизонтального усилия, вызванного воздействием температуры и влажности воздуха

$$z = e^{-\alpha_\varepsilon^3}. \quad (7.2)$$

Коэффициент деформаций системы свая-грунт $\alpha_\varepsilon, \text{ м}^{-1}$, определяют по формуле

$$\alpha_\varepsilon = \sqrt[5]{\frac{10^5 kb_p}{\gamma_c D}}. \quad (7.3)$$

Условная ширина сваи, м (наружный диаметр d или сторона сечения b), в плоскости, перпендикулярной к действию расчетного усилия

$$b_p = 1,5b + 0,5. \quad (7.4)$$

Приведенную жесткость железобетонной сваи определяют согласно п. 6.4. Коэффициент условия работы $\gamma_c = 3$ (СНиП 2.02.03).

Коэффициент пропорциональности $k, \text{ кН/м}^4$ (тс/м⁴), допускается принимать в зависимости от расчетного давления на мерзлый грунт $R, \text{ кгс/см}^2$:

$$\text{при } R \leq 2 \quad k = 75R; \quad (7.5)$$

$$\text{при } R > 2 \quad k = 150 + 350 (R - 2). \quad (7.6)$$

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблицы 2 и 6 в приложении 6 СНиП 2.02.04-88 отсутствуют. Возможно, имеются в виду таблицы 2 и 6 приложения 2 СНиП 2.02.04-88.

Расчетное давление на мерзлый грунт R определяют по таблицам 2 и 6 приложения 6 СНиП 2.02.04 в зависимости от температуры грунта на расстоянии H_1 от поверхности грунта. Допускается R определять в зависимости от температуры грунта на расстоянии 0,5 м от его поверхности.

Условное расчетное давление на мерзлый грунт рекомендуется принимать по табл. 7.1.

Таблица 7.1

Грунт	Условное расчетное	Расчетное давление
-------	--------------------	--------------------

	давление на талый грунт R, кгс/см ² 0	на мерзлый грунт R, кгс/см ² , при минус 10 °С и льдистости менее 0,2
Галечниковый (щебенистый) с песчаным заполнителем	4	33
Пески: крупные	3	33
средней крупности	2,5	33
мелкие влажные	2	28,5
пылеватые влажные	1,5	28,5
Супеси: легкие	1,5	20
пылеватые	1	20
Суглинки: тяжелые	1,2	15
пылеватые	0,8	15
Торф: пушицевый	0,3	6,7
моховой	0,1	6,7
Примечание. При температуре грунта ниже минус 10 °С условное расчетное давление на мерзлый грунт R принимается равным такому же значению, как и при температуре минус 10 °С. При расчетном давлении мерзлого грунта более 15 кгс/см ² допускается принимать z = 0.		

7.3. Изгибающий момент в заделке крайней сваи в грунт на глубине H_1 от поверхности грунта определяют по формулам:

при шарнирном сопряжении сваи с фундаментной балкой

$$M_1 = \frac{3u_1 D}{(H_1 + l_0)^2}; (7.7)$$

при жесткой заделке сваи в фундаментную балку

$$M_1 = \frac{b_1 u_1 D}{(H_1 + l_0)^2}; (7.8)$$

$$b_1 = 4 + 0,57k_1, \text{ но не более } 6, (7.9)$$

$$k_1 = \frac{D_b(l_0 + H_1)}{Dl}, (7.10)$$

где D и D_b - жесткость сваи и фундаментной балки, определяют по п. 6.4;

H, l_0 , l - по рис. 7.1 и 7.2.

7.4. Изгибающий момент M_{1l} в крайних связях и в фундаментной балке, в местах жесткой заделки сваи в балку определяют по формулам:

$$M_{1l} = \frac{a_1 u_1 D}{(l_0 + H_1)^2}, \quad (7.11)$$

$$a_1 = 3 + 0,545k_1, \text{ но не более } 6, \quad (7.12)$$

где k_1 - по формуле (7.9).

7.5. Горизонтальное перемещение верха крайней сваи u_1 , вызванное деформацией сокращения железобетонной фундаментной балки, определяют по формулам: при понижении температуры и уменьшении влажности

$$u_1 = -\varepsilon_{t,cs} y_u k_c; \quad (7.13)$$

при понижении температуры и увеличении влажности

$$u_1 = -\varepsilon_{tw} y_u k_c, \quad (7.14)$$

где $\varepsilon_{t,cs}$ - по формуле (5.8);

ε_{tw} - по формуле (5.10);

k_c - коэффициент, учитывающий податливость сопряжений в узлах свайного фундамента, принимают равным 1 - для монолитных и 0,9 - для сварных стыков;

y_u - расстояние от центра блока свайного фундамента до рассматриваемой сваи.

7.6. Перемещения верха крайней сваи u_1 , вызванные деформациями фундаментной балки от воздействия температуры при электронагреве бетона осенью и зимой, определяют по формуле

$$u_1 = \Delta t_{cs} \alpha_{bt} y_u, \quad (7.15)$$

где Δt_{cs} - расчетные изменения температуры бетона при электронагреве, определяют по формуле (A.12) Приложения А;

α_{bt} , y_u - см. пп. 4.14 и 7.5.

Усилия в свайном фундаменте при переменном замораживании и оттаивании летом (вторая стадия работы)

7.7. При расчете по второй стадии работы фундамента сезонно-оттаивающий слой грунта глубиной H_T находится в талом состоянии. Свая считается защемленной в грунт на расстоянии H_2 от поверхности грунта

$$H_2 = H_T z + (1,5 + z)h, \quad (7.16)$$

но не более $H_2 = 75 / \alpha_\varepsilon$,

где H_T - глубина оттаивания грунта, принимают по результатам геологических изысканий. Допускается определять в зависимости от вида грунта в районе строительства по картам Приложения В.

Значения z , α_ε определяют по формулам (7.2, 7.3). В формуле (7.3) значение k принимают по табл. 1 приложения 1 СНиП 2.02.03.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблицы 1, 2 и 4 в приложении 4 СНиП 2.02.01-83 отсутствуют. Возможно, имеются в виду таблицы 1, 2 и 4 приложения 3 СНиП 2.02.01-83.

Условное расчетное давление на грунт R в формулах (7.5) и (7.6) заменяют на R_0 , которое принимают по табл. 1, 2 и 4 приложения 4 СНиП 2.02.01. Условное расчетное давление на талый грунт R_0 допускается определять по табл. 7.1.

7.8. Изгибающий момент в заделке крайней сваи на расчетной глубине H_2 от поверхности грунта определяют по формулам:

при шарнирном сопряжении свай с фундаментной балкой

$$M_2 = \frac{3u_2 D(H_1 + l_0)}{(H_2 + l_0)^3}; \quad (7.17)$$

при жесткой заделке сваи в фундаментную балку

$$M_2 = \frac{M_H + M_{2l}}{l_0 + H_2}(l_0 + H_1) - M_{2l}; \quad (7.18)$$

$$M_H = \frac{b_2 u_2 D}{(l_0 + H_2)^2}, \quad (7.19)$$

где $b_2 = 4 + 0,57k_2$, но не более 6; (7.20)

$$k_2 = \frac{D_b(l_0 + H_2)}{Dl}, \quad (7.21)$$

где D и D_b - см. формулу (6.3);

l_0 , H_2 , l - см. рис. 7.1 и 7.2.

7.9. Изгибающий момент M_{2l} в крайних сваях и в фундаментной балке в местах жесткой заделки свай в балку определяют по формулам:

$$M_{2l} = \frac{a_2 u_2 D}{(l_0 + H_2)^2}, \quad (7.22)$$

где $a_2 = 3 + 0,545k_2$, но не более 6; (7.23)

k_2 - по формуле (7.21).

7.10. Горизонтальное перемещение верха крайней сваи u_2 , вызванное деформацией расширения железобетонной фундаментной балки, определяют по формулам:

при повышении температуры и уменьшении влажности

$$u_2 = \varepsilon_{t,cs} y_u k_c; \quad (7.24)$$

при повышении температуры и увеличении влажности

$$u_2 = \varepsilon_{t,w} y_u k_c, (7.25)$$

где $\varepsilon_{t,w}$ $\varepsilon_{t,cs}$, y_u , k_c - см. п. 7.5.

7.11. Перемещения верха крайней сваи u_2 , вызванные деформациями фундаментной балки от воздействия температуры при электронагреве бетона весной и летом, равны

$$u_2 = \Delta t_{wэ} \alpha_{bt} y_u, (7.26)$$

где $\Delta t_{wэ}$ по п. А.8 Приложения А;

y_u - по п. 7.5.

7.12. Горизонтальное усилие в фундаментной балке определяют по формулам: для первой стадии работы - зимой

$$N_1 = 0,5n \frac{c_1 u_1 D}{(l_0 + H_1)^3}; (7.27)$$

для второй стадии работы - летом

$$N_2 = 0,5n \frac{c_2 u_2 D}{(l_0 + H_2)^3}, (7.28)$$

где $c_1 = 5 + 0,834k_1$; (7.29)

$c_2 = 5 + 0,834k_2$, но не более 1,5; (7.30)

n - число пролетов в блоке фундамента между температурными швами;

k_1 и k_2 - в формулах (7.29, 7.30) определяют по зависимостям (7.10, 7.21).

7.13. При шарнирном сопряжении сваи с фундаментной балкой изгибающий момент M_c в заделке крайней сваи в грунт на глубине H_1 от поверхности грунта от совместного воздействия внешней нагрузки, собственного веса, температуры и влажности воздуха при расчете на первое замораживание грунта определяют по формуле

$$M_c = M \pm 0,9M_1, (7.31)$$

где M_1 - определяют по формуле (7.7).

7.14. При жесткой заделке свай в фундаментную балку изгибающий момент M_c в местах заделки крайних свай в балку от совместного воздействия внешней нагрузки, собственного веса, температуры и влажности воздуха при расчете на первое замораживание

$$M_c = M \pm 0,9M_{1l}; (7.32)$$

при расчете на переменное замораживание и оттаивание летом

$$M_c = M \pm 0,9M_{2l}. (7.33)$$

В формулах (7.26 - 7.33)

M - момент от внешней нагрузки и собственного веса, который могут воспринять крайние сваи фундамента при расчетной зимней температуре грунта;
0,9 - коэффициент надежности.

7.15. Длину температурного блока фундамента L (расстояние между температурными швами) устанавливают расчетом по первой стадии работы фундамента и определяют из условия

$$M \geq M_c. \quad (7.34)$$

Если для заданных размеров свайного фундамента $M > M_c$, то длина блока фундамента может быть увеличена.

Если $M < M_c$, то длину блока уменьшают на один пролет между сваями.

7.16. Эпюры изгибающих моментов M , продольных сил N и поперечных сил Q для некоторых свайных фундаментах с жесткой заделкой свай в фундаментную балку приведены в [Приложении Г](#). В этом приложении даны расчетные формулы для определения усилий в зависимости от коэффициентов K и Q , которые вычисляют по формулам:

$$K = \frac{D_b H}{Dl}; \quad (7.35)$$

$$Q = \frac{6uDb}{HL}, \quad (7.36)$$

где D_b и D - жесткость приведенного сечения фундаментной балки и сваи;

H - расчетная высота сваи;

l - расстояние между сваями;

u - горизонтальное перемещение верха сваи;

L - длина температурного блока.


Приложение А

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

А.1. Бетон в железобетонной конструкции подвергается периодическому замораживанию при понижении температуры и оттаиванию при повышении температуры в течение сезона года, месяца, суток.

Средняя температура бетона сечения элемента Δt и перепад температуры по высоте сечения элемента V изменяются во времени. Среднюю температуру сечения элемента Δt определяют из равенства площадей действительной криволинейной эпюры 1 и приведенной прямоугольной эпюры 2 температур.

Перепады температуры по высоте сечения элемента V определяют из равенства статических моментов действительной криволинейной эпюры 1 и приведенной прямоугольной эпюры 2 температур ([рис. А.1](#)).



а - в неотапливаемых зданиях, открытых сооружениях и в период строительства; б - в отапливаемых зданиях и в сооружениях с постоянным технологическим источником; 1 - действительная температура; 2 - приведенная расчетная средняя температура; 3 - приведенный перепад температур;

t_{ec}, t_{ew} - среднесуточные температуры наружного воздуха в холодное и теплое время года;

t_{ic}, t_{iw} - температура внутреннего воздуха помещения в холодное и теплое время года

Рисунок А.1. Изменение средних температур

$\Delta t_c, \Delta t_w$ и перепадов температур V_c, V_w по сечению железобетонного элемента

А.2. Нормативные значения изменений (во времени) средней по сечению элемента температуры Δt_c и Δt_w и температурные перепады V_c и V_w в холодное и теплое время года для железобетонных однослойных конструкций определяют согласно [СНиП 2.01.07](#) по упрощенным формулам. При этом распределение температуры по сечению элемента принимается линейным.

Расчетные значения изменений средней по сечению элемента температуры Δt_c и Δt_w и температурные перепады V_c и V_w принимаются равными нормативным значениям по табл. А.1.

Таблица А.1

Условия работы конструкции	Месяц	Здания и сооружения в стадии эксплуатации		
		неотапливаемые здания, открытые сооружения (в том числе здания и сооружения в период строительства)	отапливаемые здания	сооружения с постоянными технологическими источниками тепла
Не защищенные от	Январь I	$\Delta t_c = t_1 - \Delta_1 + 0,5t_2 - t_{0w}$	$\Delta t_c = t_{ic} + 0,6(t_1 - \Delta_1 - t_{ic}) - 0,5t_3 - t_{0w}$	

воздействия солнечной радиации (в том числе наружные ограждения)	Июль VII	$\Delta t_w = t_{VII} + t_2 + t_4 + 6 - t_{0c}$	$\Delta t_w = t_{iw} + 0,6(t_{VII} - t_{iw}) + t_3 + t_4 + 4 - t_{0c}$
	Январь I	$V_c = 0$	$V_c = 0,8(t_1 - \Delta_1 - t_{ic}) - 0,5V_1$
	Июль VII	$V_w = V_c$	$V_w = 0,8(t_{VII} - t_{iw}) + V_1 + V_2 + 5$
Защищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе внутренние)	Январь I	$\Delta t_c = t_1 - \Delta_1 - t_{0w}$	$\Delta t_c = t_{ic} - t_{0w}$
	Июль VII	$\Delta t_w = t_{VII} + 6 - t_{0c}$	$\Delta t_w = t_{iw} - t_{0c}$
	Январь I	$V_c = 0$	
	Июль VII	$V_w = 0$	

Примечания. 1. Отрицательные температуры принимают по абсолютному значению.

2. Для плит, уложенных на грунт, значения Δt_w и Δt_c умножают на 0,5.

А.3. Начальную температуру, соответствующую замыканию статически неопределимой конструкции или ее части в законченную систему, в холодное t_{0c} и теплое t_{0w} время года определяют по формулам:

$$t_{0c} = 0,2t_{VII} + 0,8t_1; \text{ (A.1)}$$

$$t_{0w} = 0,8t_{VII} + 0,2t_1. \text{ (A.2)}$$

За начальную температуру для статически определимых конструкций допускается принимать в холодное время года $t_{0c} = t_1$ и в теплое время года $t_{0w} = t_{VII}$.

В вышеприведенных формулах

t_1, t_{VII} - многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле принимают, соответственно, по [картам 5 и 6](#) обязательного приложения 5 СНиП 2.01.07;

t_{ic}, t_{iw} - температуры внутреннего воздуха помещения в холодное и теплое время года по [ГОСТ 12.1.005](#) или по строительному заданию на основе технологических решений. Для жилых и административных зданий = 18 °С;

Δ_1 - отклонение средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры в январе, принимают по [карте 7](#) обязательного приложения 5 СНиП 2.01.07;

t_2, t_3, V_1 - приращение средних по сечению железобетонного элемента температур и перепада температур от суточных колебаний температуры наружного воздуха, принимают по [табл. А.2](#);

t_4, V_2 - приращения средних по сечению железобетонного элемента температур и перепада температуры от солнечной радиации, принимают по формулам:

$$t_4 = 0,0035 \cdot S_{\max} K K_1; \text{ (A.3)}$$

$$V_2 = 0,0035 \cdot S_{\max} K (1 - K_1), \text{ (A.4)}$$

где S_{\max} - максимальное значение суммарной (прямой и рассеянной) суточной солнечной радиации, Вт/м², принимают в зависимости от положения и ориентации бетонной поверхности конструкции по [табл. 4 и 5](#) СНиП 23-01.99*.

Коэффициенты K и K_1 принимают по таблицам [А.2](#) и [А.3](#).

Таблица А.2

Толщина железобетонной конструкции, см	Приращение, °С			Коэффициент К 1
	температуры		перепада температуры V_1	
	t 2	t 3		
До 15	8	6	4	0,6
От 15 до 40	6	4	6	0,4
Свыше 40	2	2	4	0,3

Таблица А.3

Ориентация бетонной поверхности	Коэффициент К
Вертикальная на юг	1,0
Запад	0,9
Восток	0,7
Горизонтальная	1,0

А.4. Расчетные изменения температуры воздуха Δt_c для наиболее неблагоприятной стадии возведения свайного фундамента определяют как разность между расчетной зимней температурой t_c и начальной температурой в летнее время t_{0w}

$$\Delta t_c = t_c - t_{0w} . (A.5)$$

Расчетное изменение температуры для первой расчетной стадии работы свайного фундамента (п. 3.11)
первый этап: от замыкания до полного замораживания грунта при среднемесячной температуре воздуха $-10\text{ }^\circ\text{C}$

$$\Delta t_{c1} = 10 - t_{0w} ; (A.6)$$

второй этап: от полного замораживания грунта до наступления расчетной зимней температуры t_c

$$\Delta t_{c2} = t_c - 10 . (A.7)$$

А.5. Расчетные зимние изменения температуры наружного воздуха допускается определять по формулам:

$$\Delta t_c = \Delta t_{c1} - \Delta t_{c2} ; (A.8)$$

$$\Delta t_{c1} = 0,35\Delta t ; (A.9)$$

$$\Delta t_{c2} = 0,65\Delta t , (A.10)$$

где Δt - абсолютное расчетное изменение температуры наружного воздуха, принимается по табл. А.4.

Таблица А.4

Район России с вечномерзлым грунтом	Абсолютное расчетное изменение температуры Дельта, °C t	Примечание
Кольский полуостров	50	Исключая центральную часть
Камчатка полуостров		Исключая долину р. Камчатки
Новая Земля, Земля Франца Иосифа		-
Центральная часть Кольского полуострова, долина р. Камчатки, Северная Земля, Ненецкая область	55	-
Новосибирские острова	60	-
Ямало-Ненецкая область		Территория за Полярным кругом
Чукотский полуостров		-
Корякская область		Исключая полуостров Камчатку
Ямало-Ненецкая область	65	Исключая территорию за Полярным кругом
Чукотская область		Исключая Чукотский полуостров
Ханты-Мансийская область, Красноярский край, Хабаровский край, Тувинская Республика, Бурятская Республика, Иркутская, Читинская, Амурская области		-
Магаданская область, Эвенкийская область, Якутский округ	75	-

А.6. Расчетная зимняя температура мерзлого грунта на глубине 0,5 м от поверхности почвы (глубина, на которой принимается заделка свай) в зимне-весенний период в естественных условиях под снегом равна

$$t_{0,5} = 0,8t_c - 5 \text{ } ^\circ\text{C} + \delta, \text{ (A.11)}$$

где t_c - температура наиболее холодной пятидневки, принимаемая согласно [СНиП 23-01](#);

δ - абсолютная разность температур, °C, между воздухом и грунтом на глубине 0,5 м, принимаемая равной:

каменистый (гравелистый)	10
песчаный, супесчаный	15
суглинистый, глинистый	20
заторфованный	25

А.7. Расчетная зимняя температура на глубине 0,5 м от поверхности грунта под отапливаемым

зданием с вентилируемым подпольем в условиях эксплуатации приближенно может быть принята равной температуре, определяемой по формуле (А.11).

А.8. При применении электропрогрева для твердения монолитного бетона фундаментных (обвязочных) балок расчетное изменение температуры бетона Δt допускается определять:

а) при электропрогреве летом-осенью - до полного замораживания грунта $\Delta t_{wэ} = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$;

б) при электропрогреве зимой или когда время применения электропрогрева бетона неизвестно

$$\Delta t_{cэ} = 60 + t_c . \text{ (A.12)}$$

Приложение Б

ВЛАЖНОСТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Б.1. В основу расчета изменения влажности бетона во времени принято, что влажность бетона увеличивается в период увлажнения с температурой наружного воздуха ниже $0 \text{ } ^\circ\text{C}$ и уменьшается с повышением температуры воздуха выше $0 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Согласно [СНиП 23-02](#) средняя расчетная по толщине элемента влажность тяжелого бетона принята 3% во влажный период и 2% - в сухой период.

Максимальная расчетная влажность тяжелого бетона принята 5% во влажный период и 4% - в сухой период.

Б.2. Максимальную начальную влажность W_0 бетон имеет непосредственно после изготовления элемента, независимо от времени года или при контакте с водой. Максимальная влажность принимается равномерно распределенной по сечению элемента.

Если известен состав бетона, то его начальная влажность во время укладки определяется по формуле

$$W = B / Ц / (1 + П + Щ),$$

где $B / Ц$ - водоцементное отношение;

$П$ и $Щ$ - соответственно весовые относительные части песка и щебня в бетонной смеси.

Б.3. В период строительства и начала эксплуатации начальная влажность бетона снижается до равновесной влажности. W_{0c} - в холодное, W_{0w} - в теплое время и W_{0i} - в отапливаемых зданиях. Равновесная влажность бетона соответствует равновесному состоянию относительно воздействующих на бетон влажностей и температур наружного и внутреннего воздуха.

Б.4. За расчетную влажность наружного воздуха согласно [СНиП 23-01](#) принимается среднемесячная относительная влажность воздуха во влажный период наиболее холодного месяца W_I и в сухой период наиболее жаркого месяца W_{VII} , %.

Б.5. Равновесная эксплуатационная влажность бетона несколько возрастает к концу зимы и убывает к концу лета. Наибольшая влажность бетона по толщине элемента находится в зоне конденсации. Равновесная влажность бетона сечения или грани сечения, соприкасающейся с наружным воздухом, определяется по табл. Б.1 в зависимости от расхода цемента на 1 м³ бетона и относительной влажности воздуха.


Таблица Б.1


Расход цемента на 1 м ³ бетона	Равновесная влажность бетона W_{0c} , W_{0w} , г/г x 10 (%), по массе в зависимости от среднемесячной относительной влажности воздуха, %		
	50	65	80
250	0,8	1,5	2,3
300	0,9	1,8	2,7
350	1,1	2,0	3,0
400	1,3	2,3	3,2
450	2,4	3,0	3,6
Примечание. Промежуточные значения принимаются по линейной интерполяции.			

Б.6. Для конструкций, которые соприкасаются с внутренним воздухом в отапливаемых зданиях, равновесную влажность грани сечения бетона W_{0i} можно определить по табл. Б.1 в зависимости от относительной влажности воздуха помещения W_i , которая в течение года практически не меняется.

Влажность внутреннего воздуха помещения принимают по ГОСТ 12.1.005 или по строительному заданию на основании технологических решений. Для жилых и административных помещений $W_i = 0,55\%$.

Б.7. Среднюю влажность сечения элемента определяют из равенства площадей действительной криволинейной эпюры 1 и приведенной расчетной прямоугольной эпюры 2 влажности (рис. Б.1 а). Перепад влажности по высоте сечения элемента определяют из равенства статических моментов действительной криволинейной эпюры 1 и приведенной расчетной трапециoidalной эпюры 2 влажностей (рис. Б.1 б).





- 1 - действительное распределение влажности бетона;
- 2 - расчетное распределение влажности бетона;

W_0 - начальная влажность бетона $W_0 > W_{cr}$;

W_{cr} - критическая влажность бетона, с уменьшением которой развиваются деформации усадки; W_{0c}, W_{0w} - равновесная влажность сечения или грани бетона в холодное (январь) и теплое (июль) время года; W_{0i} - равновесная влажность грани бетона, находящегося в закрытом помещении;

$\Delta W_c, V_{ic}$ и $\Delta W_w, V_{iw}$ - изменение средней равновесной влажности и перепада влажности по сечению соответственно в холодное и теплое время года

Рисунок Б.1. Схема изменения влажности бетона во времени

Б.8. При высыхании бетона удаляется свободная вода и адсорбционно связанная вода геля. Деформацию усадки бетона вызывает удаление только адсорбционно связанной воды. При отсутствии в бетоне свободной воды максимальная влажность бетона может быть определена по табл. Б.2.

Таблица Б.2

Показатель	Относительная критическая влажность бетона W_{cr} , г/г $\times 10^{-2}$, %
------------	--

	в зависимости от приведенной высоты сечения элемента h_{red} , см						
h_{red}	3,5 и менее	5,0	10,0	20,0	30,0	50,0	100,0 и более
W_{cr}	2,65	2,40	2,10	1,95	1,90	1,86	1,83
<p>h_{red} - приведенная высота сечения элемента, характеризующая массивность конструкции и равная площади сечения, деленной на 0,5 его периметра, соприкасающегося с воздухом.</p>							

Б.9. Изменения средней расчетной равновесной влажности бетона ΔW_c , ΔW_w и расчетного перепада влажности V_{1c} , V_{1w} соответственно в холодное и теплое время года можно определить по табл. Б.3 для бетонных и железобетонных зданий и сооружений. Следует иметь в виду, что деформации усадки бетона при его высыхании начинают развиваться при влажности бетона меньше критической. Если равновесная влажность бетона сечения или грани сечения выше критической влажности бетона, то в расчете учитывается только уменьшение влажности бетона от ее критической влажности W_{cr} .

Таблица Б.3


Условия работы конструкции	Месяцы	Изменения средней расчетной равновесной влажности бетона ΔW_c , ΔW_w и расчетного перепада влажности V_{1c} , V_{1w} в холодное и теплое время года для бетонных и железобетонных элементов	
		Неотапливаемые здания открытых сооружений	Отапливаемые здания сооружения с постоянным источником теплоты
Период строительства и первая подача теплоты	Январь I	$\Delta W_c = W_0 - W_{0c}$	$\Delta W_c = W_0 - 0,5(W_{0c} + W_{0i})$
	Июль VII	$\Delta W_w = W_0 - W_{0w}$	$\Delta W_w = W_0 - 0,5(W_{0i} + W_{0w})$
	Январь I	$V_{1c} = 0$	$V_{1c} = W_{0c} - W_{0i}$
	Июль VII	$V_{1w} = 0$	$V_{1w} = W_{0i} - W_{0w}$
Период эксплуатации при переменном замораживании (увлажнении) и оттаивании (высыхании) бетона со стороны наружного воздуха	Январь I	$\Delta W_c = W_{0c} - W_{0w}$	$\Delta W_c = 0,5(W_{0c} - W_{0i})$
	Июль VII	$\Delta W_w = W_{0w} - W_{0c}$	$\Delta W_w = 0,5(W_{0i} - W_{0w})$
	Январь I	$V_{1c} = 0$	$V_{1c} = W_{0c} - W_{0i}$

	Июль VII	$V_{1w} = 0$	$V_{1w} = W_{0i} - W_{0w}$
<p>Примечания. 1. Формулы справедливы при влажности бетона меньше критической ($W_0 < W_{cr}$; $W_{0c} < W_{cr}$; $W_{0w} < W_{cr}$; $W_{0i} < W_{cr}$).</p> <p>2. При влажности бетона больше критической принимается критическая влажность бетона $W_{0c} = W_{0w} = W_{0i} = W_{cr}$.</p>			


Приложение В

ИЗОЛИНИИ ГЛУБИН СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ ГРУНТОВ


Изолинии глубин сезонного оттаивания глинистых грунтов




Изолинии глубин сезонного оттаивания песчаных грунтов




Изолинии глубин сезонного оттаивания заторфованных грунтов







$$M_1 = M_2 = \theta \cdot \frac{1}{2+k}; M_3 = M_4 = \theta \cdot \frac{1+k}{k(2+k)}$$




$$Q_{24} = Q_{13} = \frac{\theta}{h} \cdot \frac{1+2k}{k(2+k)}$$




$$N_{12} = \frac{\theta}{h} \cdot \frac{1+2k}{k(2+k)}$$




$$M_1 = M_3 = 2\theta \cdot \frac{1}{1+k}; \quad M_{21} = M_{23} = \theta \cdot \frac{1}{1+k}; \quad M_4 = M_6 = \theta \cdot \frac{1+2k}{k(1+k)}$$



$$Q_{12} = Q_{23} = \frac{3\theta}{l} \cdot \frac{1}{1+k}; \quad Q_{14} = Q_{36} = \frac{\theta}{h} \cdot \frac{1+4k}{k(1+k)}$$




$$N_{12} = N_{23} = \frac{\theta}{h} \cdot \frac{1+4k}{k(1+k)}; N_{14} = N_{36} = \frac{3\theta}{l} \cdot \frac{1}{1+k}; N_{25} = \frac{6\theta}{l} \cdot \frac{1}{1+k}$$



$$M_1 = M_4 = \theta \cdot \frac{14+15k}{4+10k+5k^2}; M_{23} = M_{32} = \theta \cdot \frac{2-k}{4+10k+5k^2};$$


$$M_{21} = M_{34} = 2\theta \cdot \frac{5+3k}{4+10k+5k^2}; M_5 = M_8 = \theta \cdot \frac{6+22k+15k^2}{k(4+10k+5k^2)};$$

$$M_6 = M_7 = \theta \cdot \frac{2+11k+5k^2}{k(4+10k+5k^2)}; M_{26} = M_{37} = \theta \cdot \frac{12+5k}{4+10k+5k^2}$$




$$Q_{34} = Q_{12} = \frac{3\theta}{l} \cdot \frac{8+7k}{4+10k+5k^2}; \quad Q_{15} = Q_{48} = \frac{6\theta}{h} \cdot \frac{1+6k+5k^2}{k(4+10k+5k^2)};$$

$$Q_{26} = Q_{37} = \frac{\theta}{h} \cdot \frac{2+23k+10k^2}{k(4+10k+5k^2)}$$



$$N_{12} = N_{34} = \frac{6\theta}{h} \cdot \frac{1+6k+5k^2}{k(4+10k+5k^2)}; \quad N_{23} = \frac{\theta}{h} \cdot \frac{8+59k+40k^2}{k(4+10k+5k^2)};$$

$$N_{15} = N_{26} = N_{37} = N_{48} = \frac{3\theta}{l} \cdot \frac{8+7k}{4+10k+5k^2}$$




$$M_1 = M_5 = 4\theta \cdot \frac{5+7k}{4+12k+7k^2}; M_{32} = M_{34} = 4\theta \cdot \frac{1}{4+12k+7k^2};$$

$$M_{21} = M_{45} = 2\theta \cdot \frac{8+7k}{4+12k+7k^2}; M_{23} = M_{45} = 8\theta \cdot \frac{1}{4+12k+7k^2};$$


$$M_{27} = M_{49} = 2\theta \cdot \frac{12k+7k}{4+12k+7k^2}; M_6 = M_{10} = 2\theta \cdot \frac{4+17k+14k^2}{4+12k+7k^2};$$

$$M_7 = M_9 = 2\theta \cdot \frac{2+12k+7k^2}{k(4+12k+7k^2)}$$



$$Q_{54} = Q_{12} = \frac{6\theta}{l} \cdot \frac{6+7k}{4+12k+7k^2}; Q_{34} = Q_{23} = \frac{12\theta}{l} \cdot \frac{1}{4+12k+7k^2};$$


$$Q_{16} = Q_{510} = \frac{2\theta}{h} \cdot \frac{4+27k+28k^2}{k(4+12k+7k^2)}; Q_{27} = Q_{49} = \frac{4\theta}{h} \cdot \frac{1+12k+7k^2}{k(4+12k+7k^2)}$$



$$N_{12} = N_{54} = \frac{2\theta}{h} \cdot \frac{4 + 27k + 28k^2}{k(4 + 12k + 7k^2)}; \quad N_{23} = N_{34} = \frac{6\theta}{h} \cdot \frac{2 + 17k + 14k^2}{k(4 + 12k + 7k^2)};$$

$$N_{16} = N_{510} = \frac{6\theta}{h} \cdot \frac{6 + 7k}{4 + 12k + 7k^2}; \quad N_{27} = N_{40} = \frac{6\theta}{l} \cdot \frac{4 + 7k}{4 + 12k + 7k^2};$$

$$N_{38} = \frac{24\theta}{l} \cdot \frac{1}{4 + 12k + 7k^2}$$



$$M_1 = M_6 = \theta \cdot \frac{52 + 146k + 95k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$

$$M_7 = M_{12} = \theta \cdot \frac{20 + 116k + 193k^2 + 95k^3}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)};$$

$$M_{21} = M_{56} = \theta \cdot \frac{44 + 100k + 49k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$

$$M_8 = M_{11} = \frac{(12 + 90k + 143k^2 + 57k^3)\theta}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)};$$

$$M_{23} = M_{54} = 2\theta \cdot \frac{14 + 21k + 4k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$


$$M_9 = M_{10} = \theta \cdot \frac{4 + 30k + 42k^2 + 19k^3}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)};$$

$$M_{32} = M_{45} = \theta \cdot \frac{20 + 30k + 13k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$

$$M_{511} = M_{28} = \theta \cdot \frac{72 + 142k + 57k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$

$$M_{34} = M_{43} = 2\theta \cdot \frac{2 + 3k + 3k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$

$$M_{39} = M_{410} = \theta \cdot \frac{24 + 36k + 19k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3}$$




$$Q_{12} = \frac{6\theta}{l} \cdot \frac{16 + 41k + 24k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3} = Q_{56}; \quad Q_{23} = Q_{54} = \frac{3\theta}{l} \cdot \frac{16 + 24k + 7k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$

$$Q_{17} = Q_{612} = \frac{\theta}{h} \cdot \frac{20 + 168k + 339k^2 + 190k^3}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)};$$

$$Q_{28} = Q_{511} = \frac{3\theta}{h} \cdot \frac{4 + 54k + 95k^2 + 38k^3}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)};$$

$$Q_{39} = Q_{410} = \frac{2\theta}{h} \cdot \frac{2 + 27k + 39k^2 + 19k^3}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)}$$



$$N_{12} = N_{65} = \frac{\theta}{h} \cdot \frac{20 + 168k + 339k^2 + 190k^3}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)};$$


$$N_{23} = N_{54} = \frac{2\theta}{h} \cdot \frac{16 + 165k + 312k^2 + 152k^3}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)};$$

$$N_{39} = N_{410} = \frac{3\theta}{l} \cdot \frac{16 + 24k + 7k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$

$$N_{34} = \frac{6\theta}{h} \cdot \frac{6 + 64k + 117k^2 + 57k^3}{k(8 + 36k + 48k^2 + 19k^3)};$$

$$N_{17} = N_{612} = \frac{6\theta}{l} \cdot \frac{16 + 41k + 24k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3};$$

$$N_{28} = N_{511} = \frac{3\theta}{l} \cdot \frac{16 + 58k + 41k^2}{8 + 36k + 48k^2 + 19k^3}$$



$$M_1 = M_7 = 2\theta \cdot \frac{16 + 52k + 39k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$M_{21} = M_{67} = 2\theta \cdot \frac{14 + 38k + 21k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$M_{23} = M_{67} = 10\theta \cdot \frac{2 + 4k + k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$M_{32} = M_{56} = 2\theta \cdot \frac{8 + 16k + 7k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$M_{34} = M_{54} = 4\theta \cdot \frac{2 + 4k + 3k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$M_{43} = M_{45} = 2\theta \cdot \frac{2 + 4k + 3k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$


$$M_8 = M_{14} = 2\theta \cdot \frac{3 + 38k + 71k^2 + 39k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$

$$M_9 = M_{13} = 2\theta \cdot \frac{4 + 32k + 59k^2 + 26k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$

$$M_{10} = M_{12} = 2\theta \cdot \frac{2 + 16k + 27k^2 + 13k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$

$$M_{29} = M_{613} = 4\theta \cdot \frac{12 + 29k + 13k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$M_{310} = M_{512} = 2\theta \cdot \frac{12 + 24k + 13k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3}$$



$$Q_{12} = Q_{67} = \frac{60\theta}{l} \cdot \frac{1 + 3k + 2k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$


$$Q_{23} = Q_{56} = \frac{12\theta}{l} \cdot \frac{3 + 6k + 2k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$Q_{34} = Q_{54} = \frac{6\theta}{l} \cdot \frac{2 + 4k + 3k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$Q_{18} = Q_{714} = \frac{6\theta}{h} \cdot \frac{2 + 18k + 41k^2 + 26k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$

$$Q_{29} = Q_{613} = \frac{2\theta}{h} \cdot \frac{4 + 56k + 117k^2 + 52k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$

$$Q_{310} = Q_{512} = \frac{2\theta}{h} \cdot \frac{2 + 28k + 51k^2 + 26k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$



$$N_{12} = N_{76} = \frac{6\theta}{h} \cdot \frac{2 + 18k + 41k^2 + 26k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$

$$N_{23} = N_{56} = \frac{20\theta}{h} \cdot \frac{1 + 11k + 24k^2 + 13k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$

$$N_{34} = N_{45} = \frac{6\theta}{h} \cdot \frac{4 + 46k + 97k^2 + 52k^3}{k(4 + 20k + 30k^2 + 13k^3)};$$

$$N_{18} = N_{714} = \frac{60\theta}{l} \cdot \frac{1 + 3k + 2k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$N_{29} = N_{613} = \frac{12\theta}{l} \cdot \frac{2 + 9k + 8k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$N_{310} = N_{512} = \frac{6\theta}{l} \cdot \frac{4 + 8k + k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3};$$

$$N_{411} = \frac{12\theta}{l} \cdot \frac{2 + 4k + 3k^2}{4 + 20k + 30k^2 + 13k^3}$$

